

PU ACUOSO PARA MICROCEMENTO ALISADO K-4030 BRILLANTE/SEMIMATE

ESPECIFICACIONES

TÉCNICAS

Color del producto:
Blanquecino

Película:
Brillante

Olor:
Característico

Consistencia:
Líquido viscoso.

Viscosidad:
(CPS – SP 7 – 20 RPM)
60-70 Cps

pH:
6.5-7.0

Sólidos:
(%) 30 + -1.

Temp. Transporte y Almacenamiento:
Entre 10 y 35 °C

Estabilidad:
12 meses en envase original cerrado
(Proteger de temperaturas extremas)

Inflamabilidad:
No

Descripción

La laca acuosa con poliuretano K-4030 reviste y embellece pisos de microcemento realizando el tono original otorgando excelente nivelación, impermeabilización, resistencia a la abrasión y al manchado.

Características

- Dureza superficial.
- Elasticidad, no se forman grietas.
- Resistencia a rayones e impactos.
- Estabilidad química elevada.
- Fácil aplicación y mantenimiento
- Excelente pintabilidad y nivelación



Preparación de la superficie

Condiciones del sustrato:

La superficie debe estar libre de toda sustancia grasa o impurezas. Eliminar completamente el polvillo de la superficie.

Temperatura ambiente y de materiales: Entre 5°C y 35° C.

Humedad ambiente: Menor al 85%.

Secado entre manos: 1-2 horas *

Secado final: 72 horas*

* Estos tiempos dependerán de la humedad y temperatura ambiente.

Dilución: No necesita.

Aplicación

Aplicar con pincel o rodillo especial (pads), rodillo o esponja de 3 a 4 manos en pisos de alto tránsito y de 2 a 3 en pisos residenciales, lijar entre manos con lija 220/240.

PU ACUOSO PARA MICROCEMENTO ALISADO K-4030 BRILLANTE/SEMIMATE

Rendimiento:

10 a 12 m² por litro y por mano, (Teórico aproximado, depende del grado de absorción de la madera)

Tiempo de secado al tacto:

1 hora.

Tiempo de secado final:

12 horas Transitable.
72 horas Dureza máxima.

Herramientas:

Pincel-Esponja-Pads-Rodillo.

Limpieza:

Agua

Presentaciones

Bidón 4L

Balde 20L

Limpieza

Limpiar los elementos de aplicación y posibles manchas con agua inmediatamente finalizados su uso.

Precauciones

Mantener el envase bien cerrado, fuera del alcance de niños y mascotas.
Almacenar en lugar fresco y seco a menos de 40°C alejado de fuentes de calor.
Producto No Inflamable.
No congelar.
Mantener por encima de los 5°C

Primeros Auxilios

CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, separando los párpados. Verificar si la victima lleva lentes de contacto y de ser así, llamar a un médico.

CONTACTO CON LA PIEL: Lave con abundante agua y jabón la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminado y lavarlo antes de reusar

INGESTIÓN: Lave la boca con agua. Asegure una buena circulación de aire. Si esta inconsciente llame inmediatamente a un médico. NO PROVOCAR EL VOMITO.

En todos los casos consulte al médico o llame a los siguientes teléfonos:
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160- Htal.Gutiérrez: 4962-6666- Policlínico Posadas: 4658-7777.

Observaciones

Antes de manipular el producto solicite y lea la hoja de datos de seguridad. La información provista en esta hoja de datos técnicos es dada de buena fe y resulta de pruebas que Química Kekol S.R.L realiza basándose en ensayos verificados bajo condiciones controladas que aportan resultados confiables de parámetros establecidos.

Química Kekol S.R.L garantiza la calidad de sus productos, no estando bajo nuestro control las formas, métodos o procesos de aplicación que deberán ser evaluados por el usuario según las condiciones en cada aplicación específica.

No asumimos responsabilidad alguna por el uso inadecuado de nuestros productos. Es deseable que los usuarios conozcan y utilicen la última versión actualizada de las hojas de datos técnicos, pudiendo solicitarlas a nuestro Dto. Técnico por email a Info@kekol.com.ar

