

CORRECTOR AUTONIVELANTE DE SUPERFICIES CEMENTICIAS K-L85

Nota: Estos rendimientos pueden variar dependiendo las condiciones de la superficie, las herramientas utilizadas, y los métodos de trabajo empleados.

Procedimiento de instalación

1. Limpie la superficie profundamente con agua limpia y asegúrese que esté libre de sustancias que puedan interferir con la adherencia.
2. Aplicar en la superficie una capa **punteo de adherencia** primario para autonivelante, usando brocha o rodillo. dejar secar 1 hora o más.
3. En un recipiente apropiado con entre 5 y 5,25 litros de agua limpia máximo, agregar 25 kg de AUTONIVELANTE. No excederse del agua recomendada, Agregue el contenido de la bolsa y mezcle usando batidor eléctrico con velocidad de 360 – 600 rpm hasta obtener una mezcla homogénea sin grumos.
4. Verter la mezcla en el área más profunda o más alejada de la salida, y usando un rastrillo de altura graduable, mover la mezcla fluida en la dirección deseada para facilitar la cobertura de la superficie.
5. Pase un rodillo de picos sobre la superficie del autonivelante recién aplicado para ayudar a sacar el aire atrapado y minimizar la aparición de burbujas en la superficie final. Use zapatos con suela de clavos para pisar en el mortero fresco.
6. Repita los pasos del 3 al 6 en intervalos no mayores a 10 minutos, hasta cubrir toda la superficie. En aplicaciones puntuales marque la superficie a rellenar y vierta el producto preparado siguiendo los mismos pasos anteriores hasta cubrir la superficie, incluyendo pasar el rodillo de picos.

No usar AUTONIVELANTE en áreas exteriores.

No usarlo en pisos que estarán expuestas a tráfico pesados.

No usar AUTONIVELANTE sobre superficies de yeso, metales, plásticos, ni sobre cualquier material que sea inestable o demasiado flexible.

Evite usar AUTONIVELANTE sobre membranas acústicas o membranas aislantes de grietas.

Esperar mínimo 24 horas antes de instalar recubrimientos cerámicos o piedras naturales sobre mortero AUTONIVELANTE.

Para colocar sobre AUTONIVELANTE algún recubrimiento con pegamentos orgánicos de cualquier tipo, consulte los requerimientos de humedad mínima requeridas por los fabricantes, o espere un mínimo de 24 horas antes de la colocación.

Recomendamos hacer juntas de dilatación perimetrales correspondientes.

Las juntas de dilatación, no deberán taparse con el mortero autonivelante.

CORRECTOR AUTONIVELANTE DE SUPERFICIES CEMENTICIAS K-L85

Limpieza

Los excesos y restos de material deben retirarse con un paño húmedo o espátula inmediatamente después de aplicado. Una vez seco, eliminar con lijado.

Precauciones

Evitar modificar la relación de mezcla.
Utilizar la mezcla dentro de los 30 minutos de preparada.
Mantener el envase bien cerrado, fuera del alcance de niños y mascotas.
Almacenar en lugar fresco y seco a temperaturas de 5 a 35 °C alejados de fuentes de calor.
Producto No Inflamable.

Primeros Auxilios

CONTACTO CON LOS OJOS: No se espera necesitar ninguno(a) sin embargo, lavar con agua durante no menos de 5 minutos, eliminar el producto químico independientemente del nivel de peligro.
CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón.
INHALACIÓN: Retirar la persona a un lugar con aire fresco.
INGESTIÓN: Consultar inmediatamente al profesional médico. Entregar al proveedor de atención médica esta hoja de datos. La inducción del vómito puede conducir a la aspiración del material a los pulmones, con el potencial de causar neumonitis química que puede ser mortal.
NOTAS PARA EL MÉDICO: No hay mayor información de primeros auxilios.

Observaciones

Antes de manipular el producto solicite y lea la hoja de datos de seguridad. La información provista en esta hoja de datos técnicos es dada de buena fe y resulta de pruebas que Química Kekol S.R.L realiza basándose en ensayos verificados bajo condiciones controladas que aportan resultados confiables de parámetros establecidos.
Química Kekol S.R.L garantiza la calidad de sus productos, no estando bajo nuestro control las formas, métodos o procesos de aplicación que deberán ser evaluados por el usuario según las condiciones en cada aplicación específica.
No asumimos responsabilidad alguna por el uso inadecuado de nuestros productos. Es deseable que los usuarios conozcan y utilicen la última versión actualizada de las hojas de datos técnicos, pudiendo solicitarlas a nuestro Dto. Técnico por email a Info@kekol.com.ar

