

ADHESIVO VINILICO TRANSPARENTE K-1080

ESPECIFICACIONES

TÉCNICAS

Color del producto:
Blanco.

Película seca:

Transparente

Película húmeda:

Blanca

Olor:

Característico.

Consistencia:

Líquido viscoso.

Viscosidad:

(CPS – SP 7 – 20 RPM)

16.000 – 20.000

pH:

4.5 +/- 1.

Sólidos:

31 % +/-1

Temp. Transporte y

Almacenamiento:

Entre 10 y 35 °C

Estabilidad:

6 meses en envase original
cerrado

(Proteger de temperaturas
extremas)

Inflamabilidad:

No.

Descripción

Adhesivo vinílico de gran transparencia recomendado para el pegado de todo tipo de maderas entre sí, como laminados, terciados fenólicos, aglomerados o enchapados, brinda anclajes rápidos y tenaces otorgando excelente elasticidad y cohesión generando uniones resistentes al impacto y la tracción por encima de los valores de rotura del maderamen.

Características

- Enchapado de placas
- Pegado de laminados a placas, juntas y uniones, espigados, machimbres, telas vinílicas con género sobre madera, sillas y todo tipo de muebles, puertas, etc.
- Logra uniones fuertes y flexibles
- Se puede utilizar pincel, espátula, rodillo y/o máquina de encolar.
- Con baja temperatura o humedad elevada, aumenta el tiempo de prensado.

Usos

Para trabajos generales de carpintería.

Preparación de la superficie

Temperatura ambiente y de materiales: Entre 10°C y 20° C. Calefaccionar el ambiente donde se procederá a encolar.

Humedad ambiente: Menor al 85 %.

Humedad de la madera: Menor al 18 %.

Tiempo abierto: 15-25 minutos*

*Estos tiempos dependerán de los materiales y de las condiciones de trabajo.

DILUCION: No necesita

Verifique que la superficie a adherir se encuentre limpia y seca, lije suavemente antes de colocar el adhesivo.

Aplicación

Sugerimos aplicar la Imprimación K-1008 antes de realizar el pegado. Aplicar con espátula dentada extendiendo el producto en superficies no mayores a los 2 m², evitando de esta manera el secado superficial de la película de adhesivo.

ADHESIVO VINILICO TRANSPARENTE K-1080

Rendimiento:

700 a 800 gramos por m2
(Teórico aproximado,
depende del grado de
absorción de la carpeta)

Herramientas:

Espátula*6"mm

Limpieza:

Agua tibia

Presentaciones

K-1080 4 Kg
K-1080 20 Kg
K-1080 200 Kg
K-1080 1000 Kg

Limpieza

Limpier los elementos de aplicación y posibles manchas con agua inmediatamente finalizados su uso.

Precauciones

Mantener el envase bien cerrado, fuera del alcance de niños y mascotas.
Almacenar en lugar fresco y seco a menos de 40°C alejado de fuentes de calor.
Producto No Inflamable.
No congelar. Mantener por encima de los 5°C.

Primeros Auxilios

CONTACTO CON LOS OJOS: No se espera necesitar ninguno(a) sin embargo, lavar con agua durante no menos de 5 minutos, eliminar el producto químico independientemente del nivel de peligro.

CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón.

INHALACIÓN: No produce efectos nocivos para las personas.

INGESTIÓN: No inducir el vómito. Obtener atención médica si aparecen los síntomas. Entregar al proveedor de atención médica esta hoja de datos. La inducción del vómito puede conducir a la aspiración del material a los pulmones, con el potencial de causar neumonitis química que puede ser mortal.

NOTAS PARA EL MÉDICO: No hay mayor información de primeros auxilios.

ADHESIVO VINILICO TRANSPARENTE K-1080

Observaciones

Antes de manipular el producto solicite y lea la hoja de datos de seguridad. La información provista en esta hoja de datos técnicos es dada de buena fe y resulta de pruebas que Química Kekol S.R.L. realiza basándose en ensayos verificados bajo condiciones controladas que aportan resultados confiables de parámetros establecidos.

Química Kekol S.R.L. garantiza la calidad de sus productos, no estando bajo nuestro control las formas, métodos o procesos de aplicación que deberán ser evaluados por el usuario según las condiciones en cada aplicación específica.

No asumimos responsabilidad alguna por el uso inadecuado de nuestros productos. Es deseable que los usuarios conozcan y utilicen la última versión actualizada de las hojas de datos técnicos, pudiendo solicitarlas a nuestro Dto. Técnico por email a Info@kekol.com.ar

