

ADHESIVOS PARA PISOS DE MADERA

K-1004

ADHESIVO VINILICO PARA PISOS DE PARQUET K-1004

DESCRIPCIÓN

Adhesivo de elevada elasticidad especialmente formulado para el pegado de parquets, sobre carpeta cementicia, mármol, baldosa, cerámicos, etc. De gran tenacidad y rápido anclaje con menor transferencia de humedad a la madera.

CARACTERÍSTICAS

- Libre de solventes
- Alto agarre inicial
- Buena adherencia final
- No transfiere humedad a la madera
- Fácil aplicación
- Tiempo de trabajo flexible
- Resistente a la migración de plastificantes



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Color del producto	Ocre
Olor	Característico
Consistencia	Pasta de alta viscosidad
Viscosidad	(cps – SP 7 – 20 RPM) 60.000 a 70.000
Rendimiento	800 g/m ²
Herramientas	Espátula*6"mm
Estabilidad	12 meses en envase original cerrado (Proteger de temperaturas extremas)
Tiempo de secado	Abierto 20 min
Presentaciones	Potes 1 Kg Baldes 5 Kg Baldes 12 Kg Baldes 25 Kg Tambor 220 Kg

TEMP. ALMACENAMIENTO

Entre 10 y 35 °C

pH

6

INFLAMABILIDAD

NO

CONDICIONES DEL SUSTRATO

La superficie debe ser firme, pareja y uniforme, sin descascararse ni desgranarse, debe encontrarse limpia, seca, libre de polvo y/o grasas, yeso, pinturas, etc. Las superficies de baja resistencia mecánica y las secciones que no sean estructuralmente firmes deben ser eliminadas mecánicamente mediante el procedimiento de arenado.

CONDICIONES OPERATIVAS

Menor a 85% humedad máxima de la carpeta en el momento de pegado: hasta 2% mezcla para la carpeta: 3x1 concreto sin cal, la misma no debe desgranarse. Espesor de la carpeta: 2 a 3 cm. Tiempo de secado de una carpeta nueva: 30 días por centímetro de espesor. * Humedad máxima de la carpeta en el momento del pegado: 2 a 2,5 %. Importante: en planta baja verificar el aislamiento de la humedad. Humedad de la madera a colocar: entre 9 y 13 %. Pulido: esperar mínimo 7 días. * * Estos tiempos pueden variar de acuerdo con las condiciones climáticas de humedad y temperatura ambiente. Plastificado: esperar un mínimo de 60 días. Dilucion: no necesita.

TEMP. AMBIENTE

Entre 10 °C y 35 °C.

INSTRUCCIONES

Sugerimos aplicar la Imprimación K-1008 antes de realizar el pegado. Aplicar con espátula dentada extendiendo el producto en superficies no mayores a los 2 m², evitando de esta manera el secado superficial de la película de adhesivo.

RENDIMIENTO

800 g/m²

SECADO FINAL

**Abierto 20
min**

Herramientas: Espátula*6"mm

Limpieza: Agua Tibia

PRECAUCIONES

- Mantener el envase bien cerrado, fuera del alcance de niños y mascotas.
- Almacenar en lugar fresco y seco a temperaturas de 5 a 35 °C alejados de fuentes de calor.
- No congelar.
- Producto No Inflamable.

PRIMEROS AUXILIOS

CONTACTO CON LOS OJOS

Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, separando los párpados. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y de ser así, llamar a un médico.

CONTACTO CON LA PIEL

Lave con abundante agua y jabón la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminado y lavarlo antes de reusar

INGESTIÓN

Lave la boca con agua. Asegure una buena circulación de aire. Si esta inconsciente llame inmediatamente a un médico. No provocar el vómito. En todos los casos consulte al médico

Emergencias: Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160 · Htal. Gutiérrez: (011) 4962-9247 · Policlínico Posadas: (011) 4469-9300

OBSERVACIONES

Antes de manipular el producto solicite y lea la hoja de datos de seguridad. La información provista en esta hoja de datos técnicos es dada de buena fe y resulta de pruebas que Química Kekol S.R.L realiza basándose en ensayos verificados bajo condiciones controladas que aportan resultados confiables de parámetros establecidos. Química Kekol S.R.L garantiza la calidad de sus productos, no estando bajo nuestro control las formas, métodos o procesos de aplicación que deberán ser evaluados por el usuario según las condiciones en cada aplicación específica. No asumimos responsabilidad alguna por el uso inadecuado de nuestros productos. Es deseable que los usuarios conozcan y utilicen la última versión actualizada de las hojas de datos técnicos, pudiendo solicitarlas a nuestro Dto. Técnico por email a Info@kekol.com.ar.

Consultas: info@kekol.com.ar · Hoja Técnica: K-1004 HTWL.pdf · Ficha de Seguridad: K-1004 FDSWL.pdf