ADHESIVOS PARA MADERAS

K-1054

ADHESIVO VINÍLICO PARA MADERAS D2



DESCRIPCIÓN

Adhesivo vinílico base acuosa especialmente formulado para la unión de láminas de madera. Diseñado para aplicaciones industriales por rueda en sistemas mecanizados, brindando excelente adherencia y estabilidad.

CARACTERÍSTICAS

- Emulsión de copolímero vinílico
- Base acuosa
- Fácil aplicación
- Buena resistencia de unión
- Película seca transparente sin pegajosidad residual
- No inflamable

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Color del producto	Blanco.
Película	Transparente
Consistencia	Líquido viscoso
Viscosidad	5.000 a 7.000 CPS – SP 5 – 20 RPM-25°C
Rendimiento	300 – 400 g/m² (Valor teórico aproximado según absorción de la superficie)
Herramientas	Espátula. Pincel. Rodillo.
Estabilidad	12 meses en envase original cerrado (Proteger de temperaturas extremas)
Presentaciones	Balde 20 kg. Tambor 200 kg. Contenedor 1.000 kg.

TEMP. ALMACENAMIENTO
Entre 10 y 35 °C

pH
5 +- 1

INFLAMABILIDAD
NO.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

APLICACIÓN Y RENDIMIENTO

INSTRUCCIONES

Aplicar por rueda, espátula o equipos automáticos/semiautomáticos, asegurando distribución uniforme sobre una de las superficies. Unir las partes y aplicar presión hasta lograr correcto contacto.

RENDIMIENTO

300 – 400 g/m²

Herramientas: Espátula. Pincel. Rodillo.

Limpieza: Siempre siga las recomendaciones del fabricante del equipo. Mientras el producto se mantenga húmedo, limpiar con agua tibia, una vez seco se recomienda el uso de espátula para retirar la película adhesiva. Los equipos y herramientas pueden limpiarse con agua caliente antes del secado del producto.

PRECAUCIONES

PRIMEROS AUXILIOS

CONTACTO CON LOS OJOS

Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, separando los párpados. Verificar si la victima lleva lentes de contacto y de ser así, llamar a un médico.

CONTACTO CON LA PIEL

Lave con abundante agua y jabón la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminado y lavarlo antes de reusar.

INGESTIÓN

Lave la boca con agua. Asegure una buena circulación de aire. Si esta inconsciente llame inmediatamente a un médico. No provocar el vómito.

OBSERVACIONES

Antes de manipular el producto solicite y lea la hoja de datos de seguridad. La información provista en esta hoja de datos técnicos es dada de buena fe y resulta de pruebas que Química Kekol S.R.L realiza basándose en ensayos verificados bajo condiciones controladas que aportan resultados confiables de parámetros establecidos. Química Kekol S.R.L garantiza la calidad de sus productos, no estando bajo nuestro control las formas, métodos o procesos de aplicación que deberán ser evaluados por el usuario según las condiciones en cada aplicación específica. No asumimos responsabilidad alguna por el uso inadecuado de nuestros productos. Es deseable que los usuarios conozcan y utilicen la última versión actualizada de las hojas de datos técnicos, pudiendo solicitarlas a nuestro Dto. Técnico por email a Info@kekol.com.ar.

Consultas: info@kekol.com.ar · Hoja Técnica: HT K-1054 V03.pdf · Ficha de Seguridad: FDS K-1054 V01.pdf