

RECUBRIMIENTOS PARA SUPERFICIES RUSTICAS

K-1126 SM

RECUBRIMIENTO PARA PISOS RÚSTICOS DE ALTO TRANSITO K-1126 SM KEKFLOOR®

DESCRIPCIÓN

Producto formulado con resinas acrílicas de base solvente, desarrollado para la aplicación en superficies rusticas: lajas, ladrillos, cerámicos, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Protege y realza la tonalidad natural
- Impermeable
- Restaurable con el tiempo
- Fácil aplicación
- Repele la humedad
- Alto tránsito

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Color del producto	Incoloro
Película	Opaca (Incolora)
Olor	Aromático Característico
Consistencia	Líquida
Viscosidad	(cps – SP 7 – 20 RPM) 20 a 30
Rendimiento	8 a 10 m ² /L
Herramientas	Pincel Rodillo Soplete
Estabilidad	12 meses en envase original cerrado (Proteger de temperaturas extremas)
Tiempo de secado	48-72 horas
Presentaciones	K-1126 1 L. K-1126 4 L. K-1126 200 L.

TEMP. ALMACENAMIENTO

Entre 10 y 35 °C

pH

No aplica

INFLAMABILIDAD

SÍ

CONDICIONES DEL SUSTRATO

La superficie a recubrir debe estar perfectamente limpia y seca, libre de impurezas, aceite, jabón, grasa, cera, cal, cemento, etc. El producto está formulado para superficies porosas, no aplicar en superficies vitrificadas, esmaltadas o con tratamientos anti-mancha. Si la superficie estaba barnizada o pintada, se debe eliminar totalmente por medios mecánicos o utilizando removedor en gel. Luego proceder como en superficies nuevas. Si la superficie presenta algas y hongos, se debe eliminar mediante cepillado con una mezcla de lavandina más agua 1/1 en agua (volumen). Enjuagar con agua y dejar secar bien.

CONDICIONES OPERATIVAS

Menor a 85% dilución: no necesita.

INSTRUCCIONES

Aplicar dos manos para un óptimo resultado. Dependiendo del estado del sustrato y la absorción, podrán requerirse manos adicionales. El brillo y acabado final dependen del tipo de superficie tratada.

RENDIMIENTO

8 a 10 m²/L

SECADO FINAL

**48-72
horas**

Herramientas: Pincel | Rodillo | Soplete

Limpieza: Thinner

PRECAUCIONES

- Mantener el envase bien cerrado, fuera del alcance de niños y mascotas.
- Almacenar en lugar fresco y seco a temperaturas de 10 a 35 °C alejados de fuentes de calor.
- No congelar.
- Mantener lejos de la llama, calor, fuentes de ignición.
- Evitar contacto con piel y ojos.
- No arrojar el envase a incineradores o fuego.
- No arrojar pintura a drenajes o cursos de agua.
- Trabajar en ambientes ventilados.
- Para aplicación con soplete usar máscara apropiada para vapores de solventes orgánicos.

PRIMEROS AUXILIOS

CONTACTO CON LOS OJOS

Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, separando los párpados. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y de ser así, llamar a un médico.

CONTACTO CON LA PIEL

Lave con abundante agua y jabón la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminado y lavarlos antes de reusar.

INGESTIÓN

Lave la boca con agua. Asegure una buena circulación de aire. Si esta inconsciente llame inmediatamente a un médico. No provocar el vómito. En todos los casos consulte al médico.

Emergencias: Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160 · Htal. Gutiérrez: (011) 4962-9247 · Policlínico Posadas: (011) 4469-9300

OBSERVACIONES

Antes de manipular el producto solicite y lea la hoja de datos de seguridad. La información provista en esta hoja de datos técnicos es dada de buena fe y resulta de pruebas que Química Kekol S.R.L realiza basándose en ensayos verificados bajo condiciones controladas que aportan resultados confiables de parámetros establecidos. Química Kekol S.R.L garantiza la calidad de sus productos, no estando bajo nuestro control las formas, métodos o procesos de aplicación que deberán ser evaluados por el usuario según las condiciones en cada aplicación específica. No asumimos responsabilidad alguna por el uso inadecuado de nuestros productos. Es deseable que los usuarios conozcan y utilicen la última versión actualizada de las hojas de datos técnicos, pudiendo solicitarlas a nuestro Dto. Técnico por email a Info@kekol.com.ar.