

ADHESIVOS DE CONTACTO

K-2018

ADHESIVO DE DOBLE CONTACTO K-2018

DESCRIPCIÓN

Adhesivo a base de caucho sintético elástico, con tack formulado para unir todo tipo de materiales entre sí como laminados plásticos, alfombras, telas, corchos, metales, cueros y gomas o a superficies de madera, metal o yeso.

CARACTERÍSTICAS

- Ideal para uniones fuertes, flexibles y resistentes
- Pega cuero, lona, laminados, madera, cartón, tela, alfombras, metal, lona, goma, y muchos más
- Logra uniones fuertes y flexibles
- Pegados que no envejecen con el tiempo
- Resiste al agua y al aceite
- Uniones como laminados plásticos, alfombras, telas, corchos, metales, cueros y gomas o a superficies de madera, metal o yeso

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Color del producto	Amarillo Verdoso
Olor	Característico a solventes aromáticos
Consistencia	Líquido viscoso
Viscosidad	(cps – SP 7 – 20 RPM) 3.000-5.500
Rendimiento	700 a 800 g/m ² (Teórico aproximado, depende del grado de absorción de la carpeta)
Herramientas	Pincel Rodillo Espátula
Estabilidad	6 meses en envase original cerrado (Proteger de temperaturas extremas)
Presentaciones	K-2018 0,750 Kg K-2018 2,8 Kg K-2018 14 Kg K-2018 160 Kg

TEMP. ALMACENAMIENTO

Entre 10 y 35 °C

pH

No aplica

INFLAMABILIDAD

SÍ

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

CONDICIONES DEL SUSTRATO

Limpiar muy bien la superficie a tratar, dejándola libre de toda sustancia grasa o impurezas (ceras, parafinas, etc.). Eliminar completamente el polvillo de la superficie.

CONDICIONES OPERATIVAS

Menor al 85% dilución: no necesita.

TEMP. AMBIENTE
Entre 10 y 35 °C.

APLICACIÓN Y RENDIMIENTO

INSTRUCCIONES

Aplicar con espátula llana o dentada extendiendo rápidamente el producto sobre ambas superficies a pegar, dejar secar de 15 a 20 minutos y luego unir las partes cementadas, presionando fuertemente desde el centro hacia fuera, ejerciendo mayor presión en los bordes.

RENDIMIENTO

700 a 800 g/m²

Herramientas: Pincel | Rodillo | Espátula

Limpieza: K-870

PRECAUCIONES

- Mantener el envase bien cerrado, fuera del alcance de niños y mascotas.
- Almacenar en lugar fresco y seco a menos de 40 °C alejado de chispas y fuentes de calor.
- Producto Inflamable de 2º, no apagar con agua, utilizar extinguidor de CO2.
- Recomendación: En caso de sobrante, trasvasar el material a un envase con la capacidad exacta que pueda ser perfectamente cerrado.

PRIMEROS AUXILIOS

CONTACTO CON LOS OJOS

Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, separando los párpados. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y de ser así, llamar a un médico.

CONTACTO CON LA PIEL

Lave con abundante agua y jabón la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminado y lavarlos antes de reusar.

INGESTIÓN

Lave la boca con agua. Asegure una buena circulación de aire. Si esta inconsciente llame inmediatamente a un médico. No provocar el vómito. En todos los casos consulte al médico.

Emergencias: Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160 · Htal. Gutiérrez: (011) 4962-9247 · Policlínico Posadas: (011) 4469-9300

OBSERVACIONES

Antes de manipular el producto solicite y lea la hoja de datos de seguridad. La información provista en esta hoja de datos técnicos es dada de buena fe y resulta de pruebas que Química Kekol S.R.L realiza basándose en ensayos verificados bajo condiciones controladas que aportan resultados confiables de parámetros establecidos. Química Kekol S.R.L garantiza la calidad de sus productos, no estando bajo nuestro control las formas, métodos o procesos de aplicación que deberán ser evaluados por el usuario según las condiciones en cada aplicación específica. No asumimos responsabilidad alguna por el uso inadecuado de nuestros productos. Es deseable que los usuarios conozcan y utilicen la última versión actualizada de las hojas de datos técnicos, pudiendo solicitarlas a nuestro Dto. Técnico por email a Info@kekol.com.ar.