

ADHESIVOS DE CONTACTO

K-2024 S

ADHESIVO DE CONTACTO SOPLETEABLE

K-2024 S

DESCRIPCIÓN

Adhesivo especialmente formulado para su aplicación por sopleteado, apto para el encolado de laminados decorativos y materiales en trabajo de carpintería. De elevada elasticidad ideal para unir todo tipo de materiales entre sí.

CARACTERÍSTICAS

- Ideal para uniones fuertes, flexibles y resistentes
- Excelente comportamiento ante agentes agresivos (agua/calor/agentes químicos)
- Viscosidad ideal
- Uniones como laminados plásticos, alfombras, telas, corchos, metales, cueros y gomas o a superficies de madera, metal o yeso



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Color del producto	Rojizo
Película	Transparente
Olor	Característico a solventes aromáticos
Consistencia	Líquido viscoso
Viscosidad	(Copa Ford N.º 4) 4-6 Segundos
Rendimiento	800 g/m ²
Herramientas	Soplete Pincel
Estabilidad	6 meses en envase original cerrado (Proteger de temperaturas extremas)
Presentaciones	K-2024 S 14 Kg

TEMP. ALMACENAMIENTO

Entre 10 y 35 °C

pH

No aplica

INFLAMABILIDAD

SÍ

CONDICIONES DEL SUSTRATO

Pulir muy bien la superficie a tratar, dejándola libre de toda sustancia grasa o impurezas (ceras, parafinas, etc.). Eliminar completamente el polvillo de la superficie. Debe realizarse pulido fino a máquina, terminando con lija grano 180 o 220.

CONDICIONES OPERATIVAS

Menor al 85% dilucion: no necesita

TEMP. AMBIENTE
Entre 10 y 35 °C.

INSTRUCCIONES

Aplicar con soplete y pico aplicador para cemento de contacto, sobre las dos superficies, extendiéndolo rápido y por completo. Dejar secar hasta que la película pueda tocarse sin que se levante (10 a 20 minutos). Luego colocar ambas superficies en contacto y presionar fuertemente. Evitar su empleo en ambientes de alta humedad y frío, la condensación del agua ambiental dificulta un perfecto anclaje del cemento de contacto.

RENDIMIENTO

800 g/m²

Herramientas: Soplete | Pincel

Limpieza: Limpiar los elementos de aplicación y posibles manchas con K-870 inmediatamente finalizado su uso

PRECAUCIONES

- Mantener el envase bien cerrado, fuera del alcance de niños y mascotas.
- Almacenar en lugar fresco y seco a menos de 40 °C alejado de chispas y fuentes de calor.
- Producto Inflamable de 2º, no apagar con agua, utilizar extinguidor de CO2.
- Recomendación: En caso de sobrante, trasvasar el material a un envase con la capacidad exacta que pueda ser perfectamente cerrado.

PRIMEROS AUXILIOS

CONTACTO CON LOS OJOS

Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, separando los párpados. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y de ser así, llamar a un médico.

CONTACTO CON LA PIEL

Lave con abundante agua y jabón la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminado y lavarlos antes de reusar.

INGESTIÓN

Lave la boca con agua. Asegure una buena circulación de aire. Si esta inconsciente llame inmediatamente a un médico. No provocar el vómito. En todos los casos consulte al médico.

Emergencias: Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160 · Htal. Gutiérrez: (011) 4962-9247 · Policlínico Posadas: (011) 4469-9300

OBSERVACIONES

Antes de manipular el producto solicite y lea la hoja de datos de seguridad. La información provista en esta hoja de datos técnicos es dada de buena fe y resulta de pruebas que Química Kekol S.R.L realiza basándose en ensayos verificados bajo condiciones controladas que aportan resultados confiables de parámetros establecidos. Química Kekol S.R.L garantiza la calidad de sus productos, no estando bajo nuestro control las formas, métodos o procesos de aplicación que deberán ser evaluados por el usuario según las condiciones en cada aplicación específica. No asumimos responsabilidad alguna por el uso inadecuado de nuestros productos. Es deseable que los usuarios conozcan y utilicen la última versión actualizada de las hojas de datos técnicos, pudiendo solicitarlas a nuestro Dto. Técnico por email a Info@kekol.com.ar.

Consultas: info@kekol.com.ar · Hoja Técnica: K-2024 S HTWL.pdf · Ficha de Seguridad: K-2024 S FDSWL.pdf