

ADHESIVOS PARA MADERAS

K-3010

ADHESIVO VINÍLICO PARA MADERAS D2 K-3010

DESCRIPCIÓN

Adhesivo vinílico base acuosa, de rápido secado, especialmente formulado para el pegado de madera-papel a superficies difíciles como metal, acetatos, maderas barnizadas, PVC, poliestireno etc. Presenta excelente adherencia y buena estabilidad, siendo apto para aplicaciones manuales y mecanizadas en procesos industriales.

CARACTERÍSTICAS

- Emulsión de copolímero
- Base acuosa
- Fácil aplicación
- Secado rápido
- Buena resistencia de unión
- Película seca transparente, sin pegajosidad residual



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Color del producto	Blanco.
Película	Transparente
Olor	Característico.
Consistencia	Líquido viscoso.
Viscosidad	16.000 – 22.000 CPS – SP 7 – 20 RPM
Rendimiento	500 a 600 gramos por m2 (Teórico aproximado, depende del grado de absorción de la superficie)
Herramientas	Espátula. Pincel.
Estabilidad	12 meses en envase original cerrado (Proteger de temperaturas extremas)
Presentaciones	Pomo 0.500 Kg Pomo 1 Kg Balde 4 Kg Balde 20 kg

TEMP. ALMACENAMIENTO

Entre 10 y 35 °C

pH

5 +/- 1

INFLAMABILIDAD

NO.

NOTAS ADICIONALES

Aplicar mediante pincel, espátula o equipos automáticos y semiautomáticos, asegurando una distribución uniforme del producto sobre una de las superficies a unir. Presionar las partes hasta lograr el correcto contacto y adhesión.

INSTRUCCIONES

Aplicar mediante pincel, espátula o equipos automáticos y semiautomáticos, asegurando una distribución uniforme del producto sobre una de las superficies a unir. Presionar las partes hasta lograr el correcto contacto y adhesión.

RENDIMIENTO

500 a 600 gramos por m2

Herramientas: Espátula. Pincel.

Limpieza: Los equipos y herramientas pueden limpiarse con agua caliente antes del secado del producto.

PRECAUCIONES

- Antes de manipular el producto solicite y lea la hoja de datos de seguridad.

PRIMEROS AUXILIOS

CONTACTO CON LOS OJOS

Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, separando los párpados. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y de ser así, llamar a un médico.

CONTACTO CON LA PIEL

Lave con abundante agua y jabón la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminado y lavarlo antes de reusar.

INGESTIÓN

Lave la boca con agua. Asegure una buena circulación de aire. Si esta inconsciente llame inmediatamente a un médico. No provocar el vómito.

OBSERVACIONES

La información provista en esta hoja de datos técnicos es dada de buena fe y resulta de pruebas que Química Kekol S.R.L. realiza basándose en ensayos verificados bajo condiciones controladas que aportan resultados confiables de parámetros establecidos. Química Kekol S.R.L. garantiza la calidad de sus productos, no estando bajo nuestro control las formas, métodos o procesos de aplicación que deberán ser evaluados por el usuario según las condiciones en cada aplicación específica. No asumimos responsabilidad alguna por el uso inadecuado de nuestros productos. Es deseable que los usuarios conozcan y utilicen la última versión actualizada de las hojas de datos técnicos, pudiendo solicitarlas a nuestro Dto. Técnico por email a Info@kekol.com.ar.

Consultas: info@kekol.com.ar · **Hoja Técnica:** HT K-3010 V01.pdf · **Ficha de Seguridad:** FDS K-3010 V01.pdf