

SELLADORES PARA MADERA

K-403

SELLADOR ACUOSO K-403

DESCRIPCIÓN

Sellador a base de copolímeros acrílicos autoreticulables de excelente penetración y gran poder de bloqueo, unifica la absorción del sustrato y asegura el anclaje sobre maderas duras, de poro cerrado y altamente resinoso. De aplicación rápida, fácil y ecológica, sin emisión de olores.

CARACTERÍSTICAS

- Diseñado para aplicar con todos los acabados acuosos Kekol
- Superficie con cuerpo
- Fácil aplicación
- Adecuado para suelos de madera con calefacción por el subsuelo
- Ecológico: No contiene plomo, cromo o mercurio
- Sellado de maderas con baja emisión de olores



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Color del producto	Blancuzco.
Película	Translúcida
Olor	Característicos
Consistencia	Líquida
Viscosidad	(cps – SP 7 – 20 RPM) 80-120
Rendimiento	Maderas blandas: 9 a 11 m ² por litro y por mano* Maderas semiblandas: 13 a 15 m ² por litro y por mano* Maderas duras: 16 a 18 m ² por litro y por mano* *Teórico aproximado, dependiendo del grado de absorción de la madera
Herramientas	Pincel Rodillo Soplete
Estabilidad	12 meses en envase original cerrado (Proteger de temperaturas extremas)
Tiempo de secado	24 horas
Presentaciones	Kekol K-403 1L Kekol K-403 4L Kekol K-403 10L

TEMP. ALMACENAMIENTO

Entre 10 y 35 °C

pH

7.5 ±0.5

INFLAMABILIDAD

NO

CONDICIONES DEL SUSTRATO

Pulir muy bien la superficie a tratar, dejándola libre de toda sustancia grasa o impurezas (ceras, parafinas, etc.). Eliminar completamente el polvillo de la superficie.

CONDICIONES OPERATIVAS

Menor al 85% humedad residual de la carpeta: hasta 2%. Valores de penetración: 2mm en carpetas duras / 5mm en carpetas blandas. Dilución: no necesita.

TEMP. AMBIENTE
Entre 10 y 35 °C.

INSTRUCCIONES

Aplicar en forma uniforme y en el sentido de las vetas de la madera una sola mano de producto con pincel, rodillo especial (pads) o soplete.

RENDIMIENTO

Maderas blandas: 9 a 11 m² por litro y por mano*

Maderas semiblandas: 13 a 15 m² por litro y por mano*

Maderas duras: 16 a 18 m² por litro y por mano*

***Teórico aproximado, dependiendo del grado de absorción de la madera**

SECADO FINAL

24 horas

Herramientas: Pincel | Rodillo | Soplete

Limpieza: Agua Tibia. Detergente

PRECAUCIONES

- Mantener el envase bien cerrado, fuera del alcance de niños y mascotas.
- Almacenar en lugar fresco y seco a temperaturas de 10 a 35 °C alejados de fuentes de calor.
- No congelar.
- Producto No Inflamable.

PRIMEROS AUXILIOS

CONTACTO CON LOS OJOS

Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, separando los párpados. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y de ser así, llamar a un médico.

CONTACTO CON LA PIEL

Lave con abundante agua y jabón la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminado y lavarlos antes de reusar.

INGESTIÓN

Lave la boca con agua. Asegure una buena circulación de aire. Si esta inconsciente llame inmediatamente a un médico. No provocar el vómito. En todos los casos consulte al médico.

Emergencias: Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160 · Htal. Gutiérrez: (011) 4962-9247 · Policlínico Posadas: (011) 4469-9300

OBSERVACIONES

Antes de manipular el producto solicite y lea la hoja de datos de seguridad. La información provista en esta hoja de datos técnicos es dada de buena fe y resulta de pruebas que Química Kekol S.R.L realiza basándose en ensayos verificados bajo condiciones controladas que aportan resultados confiables de parámetros establecidos. Química Kekol S.R.L garantiza la calidad de sus productos, no estando bajo nuestro control las formas, métodos o procesos de aplicación que deberán ser evaluados por el usuario según las condiciones en cada aplicación específica. No asumimos responsabilidad alguna por el uso inadecuado de nuestros productos. Es deseable que los usuarios conozcan y utilicen la última versión actualizada de las hojas de datos técnicos, pudiendo solicitarlas a nuestro Dto. Técnico por email a Info@kekol.com.ar.

Consultas: info@kekol.com.ar · **Hoja Técnica:** K-403 HTWL.pdf · **Ficha de Seguridad:** K-403 FDSWL.pdf