LACAS POLIURETANICAS BASE ACUOSA PARA MADERAS

K-4035 SM

LACA ACUOSA PREMIUM SATINADA



DESCRIPCIÓN

La laca acrílica -poliuretanica K-4035 Satinada, reviste y embellece pisos de madera con un mínimo realce del tono original. Su fórmula ecológica evita los efectos nocivos de los vapores emanados por los plastificados tradicionales y le otorga excelente nivelación, resistencia a la abrasión y al manchado con una transparencia y un satinado destacado. Brinda óptimos acabados en lustre mobiliario.

CARACTERÍSTICAS

- Dureza superficial
- Elasticidad, no se forman grietas
- Resistencia a rayones e impactos
- Estabilidad química (disolventes/ácidos/bases)
- Fácil aplicación y mantenimiento
- Excelente pintabilidad y nivelación

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Color del producto	Blanquecino
Película	Satinada
Olor	Característico
Consistencia	Liquido viscoso.
Viscosidad	90-100 Cps (CPS – SP 2 – 20 RPM)
Rendimiento	15 m2 por litro y por mano (Teórico aproximado, depende del grado de absorción de la madera)
Herramientas	Pincel - Soplete - Rodillo de pelo corto.
Dilución	No necesita.
Estabilidad	12 meses en envase original cerrado (Proteger de temperaturas extremas)
Tiempo de secado	7 días.
Secado entre manos	2-3 horas.
Presentaciones	Botella 1L | Bidón 4L | Bidón 10L | Tambor 200L

TEMP. ALMACENAMIENTO
Entre 10 y 35 °C
pH
7-7,5
INFLAMABILIDAD
NO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

CONDICIONES DEL SUSTRATO

Pulir muy bien la superficie a tratar, dejándola libre de toda sustancia grasa o impurezas (ceras, parafinas, etc.). Eliminar completamente el polvillo de la superficie.

CONDICIONES OPERATIVAS

Menor al 85%.

NOTAS ADICIONALES

Secado entre manos: 2 a 3 horas. Secado final: 24 horas, las propiedades finales de secado se obtendrán a los 7 días. Estos tiempos dependerán de la humedad y temperatura ambiente.

TEMP. AMBIENTE	DILUCIÓN
Entre 5 y 35 ºC.	No necesita.

APLICACIÓN Y RENDIMIENTO

INSTRUCCIONES

Aplicar en el sentido de las vetas de la madera con pincel o rodillo especial (pads). Aconsejamos colocar previamente una mano de Sellador K-403/ K-404, en maderas de alto contenido de taninos (lapacho) utilizar K-404 como sellador y luego aplicar K-4035 de 3 a 4 manos en pisos de alto tránsito y de 2 a 3 en pisos residenciales, lijar entre manos con lija 220/240.

RENDIMIENTO	SECADO FINAL
15 m2 por litro y por mano	**7 días.**

Herramientas: Pincel - Soplete - Rodillo de pelo corto.

Limpieza: Limpiar los elementos de aplicación y posibles manchas con agua inmediatamente finalizados su uso.

PRECAUCIONES

- Mantener el envase bien cerrado, fuera del alcance de niños y mascotas.
- Almacenar en lugar fresco y seco a menos de 40ºC alejado de fuentes de calor.
- Producto No Inflamable.
- No congelar.
- Mantener por encima de los 5ºC.

PRIMEROS AUXILIOS

CONTACTO CON LOS OJOS

Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, separando los párpados. Verificar si la victima lleva lentes de contacto y de ser así, llamar a un médico.

CONTACTO CON LA PIEL

Lave con abundante agua y jabón la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminado y lavarlo antes de reusar.

INGESTIÓN

Lave la boca con agua. Asegure una buena circulación de aire. Si esta inconsciente llame inmediatamente a un médico. No provocar el vómito.

Emergencias: Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160 · Htal. Gutiérrez: (011) 4962-9247 · Policlínico Posadas: (011) 4469-9300

OBSERVACIONES

Antes de manipular el producto solicite y lea la hoja de datos de seguridad. La información provista en esta hoja de datos técnicos es dada de buena fe y resulta de pruebas que Química Kekol S.R.L realiza basándose en ensayos verificados bajo condiciones controladas que aportan resultados confiables de parámetros establecidos. Química Kekol S.R.L garantiza la calidad de sus productos, no estando bajo nuestro control las formas, métodos o procesos de aplicación que deberán ser evaluados por el usuario según las condiciones en cada aplicación específica. No asumimos responsabilidad alguna por el uso inadecuado de nuestros productos. Es deseable que los usuarios conozcan y utilicen la última versión actualizada de las hojas de datos técnicos, pudiendo solicitarlas a nuestro Dto. Técnico por email a Info@kekol.com.ar.

Consultas: info@kekol.com.ar · Hoja Técnica: HT K-4035 SM V03.pdf · Ficha de Seguridad: FDS K-4035 SM V01.pdf