

LACAS POLIURETANICAS BASE ACUOSA PARA MADERAS

K-4039 EM

LACA ACUOSA LINEA DORADA K-4039 EM

DESCRIPCIÓN

Barniz mono componente acrílico-poliuretánico al agua para parquet, fácil de aplicar. K-4039 extra mate reviste y embellece pisos de madera con un alto tránsito. Ofrece una buena cobertura y una elevada resistencia al desgaste. Otorga excelente nivelación, resistencia a la abrasión y al manchado con una transparencia y un satinado destacado. Brinda óptimos y duraderos acabados en lustre mobiliario. No altera la tonalidad de la madera, ideal para los suelos domésticos.

CARACTERÍSTICAS

- Dureza superficial
- Elevada elasticidad, no se forman grietas
- Alta resistencia a rayones e impactos
- Estabilidad química (disolventes/ácidos/bases)
- Fácil aplicación, limpieza y mantenimiento
- Excelente pintabilidad y nivelación



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Color del producto	Blanquecino
Película	Extra-mate
Olor	Característico
Consistencia	Líquido viscoso
Viscosidad	(cps – SP 2 – 20 RPM) 100 -120
Rendimiento	10-12 m² por litro y por mano, (Teórico aproximado, depende del grado de absorción de la madera)
Herramientas	Pincel Rodillo Soplete
Dilución	No necesita.
Estabilidad	12 meses en envase original cerrado (Proteger de temperaturas extremas)
Tiempo de secado	24 horas (las propiedades finales de secado se obtendrán a los 7 días). 5-7 días.
Secado entre manos	3 horas.
Presentaciones	Botella 1L Bidón 4L Bidón 10L

TEMP. ALMACENAMIENTO

Entre 10 y 35 °C

pH

7

INFLAMABILIDAD

NO

CONDICIONES DEL SUSTRATO

Pulir muy bien la superficie a tratar, dejándola libre de toda sustancia grasa o impurezas (ceras, parafinas, etc.). Eliminar completamente el polvillo de la superficie.

CONDICIONES OPERATIVAS

Menor al 85%.

TEMP. AMBIENTE
Entre 10 y 35 °C.

DILUCIÓN
No necesita.

INSTRUCCIONES

Aplicar en el sentido de las vetas de la madera con pincel o rodillo especial (pads). Aconsejamos colocar previamente una mano de Sellador K-403/K-404, en maderas de alto contenido de taninos (lapacho) utilizar K-404 como sellador y luego aplicar K-4039 EM de 3 a 4 manos en pisos de alto tránsito y de 2 a 3 en pisos residenciales, lijar entre manos con lija 220/240.

RENDIMIENTO

**10-12 m² por
litro y por
mano,**

SECADO FINAL

**24 horas
(las propie
dades
finales de
secado se
obtendrán
a los 7
días). 5-7
días.**

Herramientas: Pincel | Rodillo | Soplete

Limpieza: Agua

PRECAUCIONES

- Mantener el envase bien cerrado, fuera del alcance de niños y mascotas.
- Almacenar en lugar fresco y seco a menos de 40 °C alejado de fuentes de calor.
- Producto No Inflamable.
- No congelar.
- Mantener por encima de los 10 °C

PRIMEROS AUXILIOS

CONTACTO CON LOS OJOS

Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, separando los párpados. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y de ser así, llamar a un médico.

CONTACTO CON LA PIEL

Lave con abundante agua y jabón la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminado y lavarlo antes de reusar

INGESTIÓN

Lave la boca con agua. Asegure una buena circulación de aire. Si esta inconsciente llame inmediatamente a un médico. No provocar el vómito. En todos los casos consulte al médico

Emergencias: Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160 · Htal. Gutiérrez: (011) 4962-9247 · Policlínico Posadas: (011) 4469-9300

OBSERVACIONES

Antes de manipular el producto solicite y lea la hoja de datos de seguridad. La información provista en esta hoja de datos técnicos es dada de buena fe y resulta de pruebas que Química Kekol S.R.L realiza basándose en ensayos verificados bajo condiciones controladas que aportan resultados confiables de parámetros establecidos. Química Kekol S.R.L garantiza la calidad de sus productos, no estando bajo nuestro control las formas, métodos o procesos de aplicación que deberán ser evaluados por el usuario según las condiciones en cada aplicación específica. No asumimos responsabilidad alguna por el uso inadecuado de nuestros productos. Es deseable que los usuarios conozcan y utilicen la última versión actualizada de las hojas de datos técnicos, pudiendo solicitarlas a nuestro Dto. Técnico por email a Info@kekol.com.ar.

Consultas: info@kekol.com.ar · Hoja Técnica: K-4039 HTWL.pdf · Ficha de Seguridad: K-4039 FDSWL.pdf