

SELLADORES PARA MADERA

K-404

SELLADOR PARA MADERAS K-404

DESCRIPCIÓN

Producto desarrollado para preservar el tono original de la madera, de excelente penetración y gran poder de bloqueo que unifica la absorción del sustrato y asegura el anclaje posterior del revestimiento, ideal para el sellado de maderas con poro cerrado y exudación resinosa.

CARACTERÍSTICAS

- Base solvente
- Inhibe la subida de taninos
- Evita el manchado y oscurecimiento de la madera
- Ideal para lapacho, quebracho, caldén, incienso y pinotea
- Fácil aplicación
- Listo para usar
- Forma película rápidamente, mejorando el rendimiento del acabado
- Rápido secado
- Sellado de maderas en general



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Color del producto	Translucido.
Película	Brillante
Olor	Característico a alcoholes
Consistencia	Líquida
Viscosidad	(cps – SP 7 – 20 RPM) 80-100
Rendimiento	Maderas blandas: 9 a 11 m² por litro y por mano* Maderas semiblandas: 13 a 15 m² por litro y por mano* Maderas duras: 16 a 18 m² por litro y por mano* *Teórico aproximado, dependiendo del grado de absorción de la madera
Herramientas	Pincel Rodillo Soplete
Estabilidad	12 meses en envase original cerrado (Proteger de temperaturas extremas)
Presentaciones	K-404 1L K-404 4L

TEMP. ALMACENAMIENTO

Entre 10 y 35 °C

pH

No aplica

INFLAMABILIDAD

SÍ

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

CONDICIONES DEL SUSTRATO

Pulir muy bien la superficie a tratar, dejándola libre de toda sustancia grasa o impurezas (ceras, parafinas, etc.). Eliminar completamente el polvillo de la superficie. Debe realizarse pulido fino a máquina, terminando con lija grano 180 o 220.

CONDICIONES OPERATIVAS

Menor al 85% VALORES DE PENETRACIÓN: 2mm en carpetas duras / 5mm en carpetas blandas. DILUCION: Hasta un 10% con alcohol fino, si fuese necesario.

TEMP. AMBIENTE
Entre 10 y 35 °C.

APLICACIÓN Y RENDIMIENTO

INSTRUCCIONES

Aplicar a pincel, rodillo de pelo corto o soplete, para este último diluir previamente con alcohol fino (15 a 30%).

RENDIMIENTO

Maderas blandas: 9 a 11 m²
por litro y por mano*

Maderas semiblandas: 13 a
15 m² por litro y por mano*

Maderas duras: 16 a 18 m²
por litro y por mano*

*Teórico aproximado,
dependiendo del grado de
absorción de la madera

Herramientas: Pincel | Rodillo | Soplete

Limpieza: Alcohol

PRECAUCIONES

- Mantener el envase bien cerrado, fuera del alcance de niños y mascotas.
- Almacenar en lugar fresco y seco a menos de 40 °C alejado de chispas y fuentes de calor.
- Producto Inflamable de 2º, no apagar con agua, utilizar extinguidor de CO2 .

PRIMEROS AUXILIOS

CONTACTO CON LOS OJOS

Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, separando los párpados. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y de ser así, llamar a un médico.

CONTACTO CON LA PIEL

Lave con abundante agua y jabón la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminado y lavarlo antes de reusar

INGESTIÓN

Lave la boca con agua. Asegure una buena circulación de aire. Si esta inconsciente llame inmediatamente a un médico. No provocar el vómito. En todos los casos consulte al médico

Emergencias: Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160 · Htal. Gutiérrez: (011) 4962-9247 · Policlínico Posadas: (011) 4469-9300

OBSERVACIONES

Antes de manipular el producto solicite y lea la hoja de datos de seguridad. La información provista en esta hoja de datos técnicos es dada de buena fe y resulta de pruebas que Química Kekol S.R.L realiza basándose en ensayos verificados bajo condiciones controladas que aportan resultados confiables de parámetros establecidos. Química Kekol S.R.L garantiza la calidad de sus productos, no estando bajo nuestro control las formas, métodos o procesos de aplicación que deberán ser evaluados por el usuario según las condiciones en cada aplicación específica. No asumimos responsabilidad alguna por el uso inadecuado de nuestros productos. Es deseable que los usuarios conozcan y utilicen la última versión actualizada de las hojas de datos técnicos, pudiendo solicitarlas a nuestro Dto. Técnico por email a Info@kekol.com.ar.

Consultas: info@kekol.com.ar · **Hoja Técnica:** K-404 HTWL.pdf · **Ficha de Seguridad:** K-404 FDSWL.pdf