

LACA MARINA E IMPREGNANTES PARA MADERA EXTERIOR

K-4503

IMPREGNANTE EXTERIOR PARA MADERAS K-4503

DESCRIPCIÓN

Producto especialmente formulado para formular hidrolacas e hidroesmaltes de extraordinaria resistencia al agua, gran dureza, brillo y resistencia mecánica. En especial para la formulación de terminaciones de pisos, como microcemento y madera.

CARACTERÍSTICAS

- Fácil aplicación
- Gran adhesividad en madera, metales, cemento
- Dureza al rayado
- Resistencia al desgaste mecánico
- Buen Brillo
- Excelente resistencia química
- Extraordinaria resistencia al agua, aún en inmersión permanente
- Muy buena resistencia al ensuciamiento
- Impregnante exterior para maderas con baja emisión de vapores



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Color del producto	Blanco
Película	Translúcida
Consistencia	Líquida
Viscosidad	(Brookfield RVT, 50 rpm, 25 °C) 6.000 cps
Rendimiento	10 – 12 m ² /L
Herramientas	Pincel Soplete Rodillo de pelo corto
Estabilidad	6 meses en envase original cerrado (Proteger de temperaturas extremas)
Presentaciones	Bidón 4L Bidón 10L

TEMP. ALMACENAMIENTO

Entre 10 y 35 °C

pH

8.5 ±0.5

INFLAMABILIDAD

NO

CONDICIONES DEL SUSTRATO

Aplicar en superficies limpias y secas, libre de impurezas y otros recubrimientos, sustancias grasas, manchas grises, hongos, oxido, resina, algas, etc. Lijar en el sentido de las vetas, cepillar la madera y eliminar completamente el polvillo de la superficie. Maderas nuevas: Eliminar la suciedad con agua y jabón, dejar secar perfectamente. Maderas con hongos, algas y manchas grises: Limpiar con hidrolavadora. Enjuagar profundamente y dejar secar perfectamente. Maderas pintadas con esmaltes, barnices, ceras, acondicionadores, etc.: Lijar el recubrimiento o remover con KH-50 hasta eliminar COMPLETAMENTE la pintura vieja, ceras, acondicionadores, etc. que puedan ocasionar el sellado de los poros de la madera evitando la penetración del producto.

INSTRUCCIONES

Agite y mezcle bien el envase antes de usar. Aplicar en el sentido de las vetas de la madera con pincel, rodillo especial (pads) o soplete, no sobrecargar, aplicar en capas finas. Aconsejamos aplicar tres a cuatro manos de K-4503, lijando suavemente entre manos. Temperatura ambiente y de materiales: Entre 10 °C y 35 °C. Humedad ambiente: Menor al 80%. Valores de penetración: No Aplicable Secado entre manos: 3 horas * Secado final: 48 horas * * Estos tiempos dependerán de la humedad y temperatura ambiente. Dilución: En maderas duras en la 1ª mano hasta 40% con aguarrás.

RENDIMIENTO

10 – 12 m²/L

Herramientas: Pincel | Soplete | Rodillo de pelo corto

Limpieza: Agua. Detergente

PRECAUCIONES

- Mantener el envase bien cerrado, fuera del alcance de niños y mascotas.
- Almacenar en lugar fresco y seco a menos de 35 °C alejado de chispas y fuentes de calor.

PRIMEROS AUXILIOS

CONTACTO CON LOS OJOS

Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, separando los párpados. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y de ser así, llamar a un médico.

CONTACTO CON LA PIEL

Lave con abundante agua y jabón la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminado y lavarlos antes de reusar.

INGESTIÓN

Lave la boca con agua. Asegure una buena circulación de aire. Si esta inconsciente llame inmediatamente a un médico. No provocar el vómito. En todos los casos consulte al médico.

Emergencias: Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160 · Htal. Gutiérrez: (011) 4962-9247 · Policlínico Posadas: (011) 4469-9300

OBSERVACIONES

Antes de manipular el producto solicite y lea la hoja de datos de seguridad. La información provista en esta hoja de datos técnicos es dada de buena fe y resulta de pruebas que Química Kekol S.R.L realiza basándose en ensayos verificados bajo condiciones controladas que aportan resultados confiables de parámetros establecidos. Química Kekol S.R.L garantiza la calidad de sus productos, no estando bajo nuestro control las formas, métodos o procesos de aplicación que deberán ser evaluados por el usuario según las condiciones en cada aplicación específica. No asumimos responsabilidad alguna por el uso inadecuado de nuestros productos. Es deseable que los usuarios conozcan y utilicen la última versión actualizada de las hojas de datos técnicos, pudiendo solicitarlas a nuestro Dto. Técnico por email a Info@kekol.com.ar.

Consultas: info@kekol.com.ar · **Hoja Técnica:** K-4503 HTWL.pdf · **Ficha de Seguridad:** K-4503 FDSWL.pdf