ADHESIVOS PARA MADERAS

K-5

ADHESIVO VINILICO PARA CARPINTERIAS
K-5

DESCRIPCIÓN

Adhesivo vinílico de rápido secado y tiempos cortos en sistemas de prensado en frio , recomendado para entarugado de todo tipo de maderas, ensamble de muebles y aberturas, pegado de marcos, cartones, telas, etc. Forma películas transparentes de excelente adherencia y gran fuerza de unión, permitiendo su lijabilidad.

CARACTERÍSTICAS

- Secado super rápido
- Pegados en general, encolado macizos y tableros
- Encolado de listones de madera dura
- Indicado para procesos donde se requiere un fraguado rápido
- Para trabajos generales de carpintería

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Color del producto	Blanco
Olor	Característico
Consistencia	Viscoso.
Viscosidad	(cps – SP 7 – 20 RPM) 10.000 – 12.000
Rendimiento	700 a 800 g/m² (Teórico aproximado, depende del grado de absorción de la superficie)
Herramientas	Espátula | Pincel | Rodillo
Estabilidad	12 meses en envase original cerrado (Proteger de temperaturas extremas)
Presentaciones	K-5 0.25 Kg | K-5 0.5 Kg | K-5 1 Kg | K-5 4 Kg | K-5 20 Kg

TEMP. ALMACENAMIENTO
Entre 10 y 35 °C

pH
6 ±1

INFLAMABILIDAD
NO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

CONDICIONES OPERATIVAS

Menor al 85 %. Humedad de la madera: 6-8 %. (si la humedad es mayor, el tiempo de prensa aumentara, y el sustrato puede encogerse) Tiempo abierto: 5-10 minutos* *Estos tiempos dependerán de los materiales y de las condiciones de trabajo. Dilución: No necesita.

TEMP. AMBIENTE

Entre 10 °C y 20 °C. Calefaccionar el ambiente donde se procederá a encolar.

APLICACIÓN Y RENDIMIENTO

INSTRUCCIONES

Verifique que la superficie a adherir se encuentre limpia y seca, lije suavemente antes de colocar el adhesivo. Aplicar a una de las caras a pegar con rodillo, pincel, u otro sistema de aplicación. La presión dependerá del material a ser pegado y de la preparación de las uniones. Se requiere un contacto directo de las superficies a pegar para obtener la máxima fuerza. Tiempo de prensado: Dependerán del adhesivo utilizado, tipo de madera a pegar, contenido de humedad de la madera y las condiciones ambientales, pueden variar desde un tiempo mínimo de 30 minutos a mayores de dos horas.

RENDIMIENTO

700 a 800 g/m²

Herramientas: Espátula | Pincel | Rodillo
Limpieza: Agua tibia

PRECAUCIONES

- Mantener el envase bien cerrado, fuera del alcance de niños y mascotas.
- Almacenar en lugar fresco y seco a menos de 40 °C alejado de fuentes de calor.
- Producto No Inflamable.
- No congelar.
- Mantener por encima de los 10 °C.

PRIMEROS AUXILIOS

CONTACTO CON LOS OJOS

Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, separando los párpados. Verificar si la victima lleva lentes de contacto y de ser así, llamar a un médico.

CONTACTO CON LA PIEL

Lave con abundante agua y jabón la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminado y lavarlo antes de reusar

INGESTIÓN

Lave la boca con agua. Asegure una buena circulación de aire. Si esta inconsciente llame inmediatamente a un médico. No provocar el vómito. En todos los casos consulte al médico

Emergencias: Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160 · Htal. Gutiérrez: (011) 4962-9247 · Policlínico Posadas: (011) 4469-9300

OBSERVACIONES

Antes de manipular el producto solicite y lea la hoja de datos de seguridad. La información provista en esta hoja de datos técnicos es dada de buena fe y resulta de pruebas que Química Kekol S.R.L realiza basándose en ensayos verificados bajo condiciones controladas que aportan resultados confiables de parámetros establecidos. Química Kekol S.R.L garantiza la calidad de sus productos, no estando bajo nuestro control las formas, métodos o procesos de aplicación que deberán ser evaluados por el usuario según las condiciones en cada aplicación específica. No asumimos responsabilidad alguna por el uso inadecuado de nuestros productos. Es deseable que los usuarios conozcan y utilicen la última versión actualizada de las hojas de datos técnicos, pudiendo solicitarlas a nuestro Dto. Técnico por email a Info@kekol.com.ar.

Consultas: info@kekol.com.ar · Hoja Técnica: K-5 HTWL.pdf · Ficha de Seguridad: K-5 FDSWL.pdf