

**LACA MARINA E IMPREGNANTES PARA MADERA EXTERIOR**

# K-5040

## LACA MARINA K-5040

**DESCRIPCIÓN**

Protector para maderas de exterior e interior elaborado a base de sistemas de resinas alquídicas, filtros UV, pigmentos, aditivos y solventes. Indicado para brindar protección duradera a maderas expuestas a cambios bruscos de temperatura. Forma una eficaz barrera de repelencia al agua y excelente estabilidad a los rayos solares. Penetra en el sustrato proporcionándole un excelente brillo realzando la veta y la belleza de la madera, de aplicación rápida y fácil mantenimiento.

**CARACTERÍSTICAS**

- Alta duración
- Protege y decora
- Resistente al sol, lluvia y brisa marina
- No cuartea, ni descascara, ni ampolla
- Para exterior e interior
- Evita hongos
- Realza el color de la madera
- Resistente al tránsito intenso



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Color del producto	Transparente
Película	Brillante
Olor	Aromático
Consistencia	Líquida
Viscosidad	(cps – SP 2 – 20 RPM) 130-150
Rendimiento	10 a 12 m <sup>2</sup> /L por mano
Herramientas	Pincel   Rodillo   Soplete
Estabilidad	12 meses en envase original cerrado (Proteger de temperaturas extremas)
Tiempo de secado	48 horas* *Estos tiempos dependen de condiciones de temperatura, humedad y dilución del producto
Presentaciones	Latas 1L   Latas 4L   Latas 10L   Tambor 200L

TEMP. ALMACENAMIENTO

Entre 10 y 35 °C

pH

No aplica

INFLAMABILIDAD

SÍ

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

### CONDICIONES OPERATIVAS

Menor a 80% DILUCIÓN: Aguarrás mineral hasta un 20%

### NOTAS ADICIONALES

MADERAS NUEVAS: Deben estar libres de grasitud, polvo, ceras y lijadas en sentido de la veta. MADERAS PINTADAS O BARNIZADAS: Se debe sacar el recubrimiento existente con removedor K-H50. Lavar y secar. Luego proceder como en maderas nuevas.

TEMP. AMBIENTE

Entre 10 °C y 35 °C.

## APLICACIÓN Y RENDIMIENTO

### INSTRUCCIONES

Agitar el envase antes de usar. Se puede aplicar a pincel, rodillo y/o soplete. En interiores dar 1 o 2 manos y exteriores 3 manos. Para mejorar la terminación, lijar suavemente luego de la primera mano.

RENDIMIENTO

10 a 12 m<sup>2</sup>/L  
por mano

SECADO FINAL

48 horas\*  
\*Estos  
tiempos  
dependen  
de condicio  
nes de tem  
peratura,  
humedad y  
dilución  
del  
producto

Herramientas: Pincel | Rodillo | Soplete

Limpieza: Aguarrás mineral

## PRECAUCIONES

- Mantener el envase bien cerrado, fuera del alcance de niños y mascotas.
- Almacenar en lugar fresco y seco a menos de 35 °C alejado de chispas y fuentes de calor.
- Producto Inflamable de 2º, no apagar con agua, utilizar extinguidor de CO2.
- Recomendación: En caso de sobrante, trasvasar el material a un envase con la capacidad exacta que pueda ser perfectamente cerrado.

## PRIMEROS AUXILIOS

### CONTACTO CON LOS OJOS

Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, separando los párpados. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y de ser así, llamar a un médico.

### CONTACTO CON LA PIEL

Lave con abundante agua y jabón la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminado y lavarlos antes de reusar.

### INGESTIÓN

Lave la boca con agua. Asegure una buena circulación de aire. Si esta inconsciente llame inmediatamente a un médico. No provocar el vómito. En todos los casos consulte al médico.

**Emergencias:** Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160 · Htal. Gutiérrez: (011) 4962-9247 · Policlínico Posadas: (011) 4469-9300

## OBSERVACIONES

Antes de manipular el producto solicite y lea la hoja de datos de seguridad. La información provista en esta hoja de datos técnicos es dada de buena fe y resulta de pruebas que Química Kekol S.R.L realiza basándose en ensayos verificados bajo condiciones controladas que aportan resultados confiables de parámetros establecidos. Química Kekol S.R.L garantiza la calidad de sus productos, no estando bajo nuestro control las formas, métodos o procesos de aplicación que deberán ser evaluados por el usuario según las condiciones en cada aplicación específica. No asumimos responsabilidad alguna por el uso inadecuado de nuestros productos. Es deseable que los usuarios conozcan y utilicen la última versión actualizada de las hojas de datos técnicos, pudiendo solicitarlas a nuestro Dto. Técnico por email a [Info@kekol.com.ar](mailto:Info@kekol.com.ar).

**Consultas:** [info@kekol.com.ar](mailto:info@kekol.com.ar) · Hoja Técnica: [K-5040 HTWL.pdf](#) · Ficha de Seguridad: [K-5040 FDSWL.pdf](#)