

MASILLAS PARA MADERA

K-52 BA

MASILLA PARA MADERAS K-52

DESCRIPCIÓN

La masilla K-52 es ideal para reparar agujeros, imperfecciones y juntas en pisos de madera. Formulada a base de emulsiones y cargas minerales de calidad que le otorgan la homogeneidad adecuada para obtener un excelente relleno, fácil aplicación y lijado. No se agrieta y se obtiene muy fácilmente el tono apropiado, para disimular el arreglo.

CARACTERÍSTICAS

- Base acrílica
- Pigmentos inorgánicos
- Repara agujeros, imperfecciones
- Fácil aplicación
- Buen lijado
- No cuartea ni agrieta
- Terminación brillante



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Color del producto	Blanco – Natural – Roble – Viraró – Cedro – Lapacho – Nogal
Película	Opaca
Olor	Inodoro
Consistencia	Pastoso.
Viscosidad	(cps – SP 7 – 20 RPM) 180.000
Rendimiento	Depende de la superficie a reparar
Herramientas	Espátula
Estabilidad	12 meses en envase original cerrado (Proteger de temperaturas extremas)
Tiempo de secado	2 – 4 horas.
Presentaciones	K-52 0.25 Kg K-52 0.40 Kg

TEMP. ALMACENAMIENTO

Entre 10 y 35 °C

pH

8 ± 1

INFLAMABILIDAD

NO

NOTAS ADICIONALES

La madera debe estar libre de pinturas, limpia y seca. Se rellena el deterioro con espátula, dejar secar y luego lijar. Si es necesario, por lo profundo del deterioro, realizar el trabajo en capas.

INSTRUCCIONES

Aplicar con espátula dejando un ligero exceso de masilla. Una vez seca, lijar hasta alisar. Si es necesario, realizar nueva aplicación y volver a lijar. La madera y la masilla admiten ser teñidas y pintadas, laqueadas, barnizadas o plastificadas.

RENDIMIENTO

**Depende de la
superficie a
reparar**

SECADO FINAL

2 – 4 horas.

Herramientas: Espátula

Limpieza: Los excesos y restos de material deben retirarse con un paño húmedo inmediatamente después de aplicado

PRECAUCIONES

- Mantener el envase bien cerrado, fuera del alcance de niños y mascotas.
- Almacenar en lugar fresco y seco a menos de 40 °C alejado de chispas y fuentes de calor.

PRIMEROS AUXILIOS

CONTACTO CON LOS OJOS

Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, separando los párpados. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y de ser así, llamar a un médico.

CONTACTO CON LA PIEL

Lave con abundante agua y jabón la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminado y lavarlo antes de reusar

INGESTIÓN

Lave la boca con agua. Asegure una buena circulación de aire. Si esta inconsciente llame inmediatamente a un médico. No provocar el vómito. En todos los casos consulte al médico

Emergencias: Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160 · Htal. Gutiérrez: (011) 4962-9247 · Policlínico Posadas: (011) 4469-9300

OBSERVACIONES

Antes de manipular el producto solicite y lea la hoja de datos de seguridad. La información provista en esta hoja de datos técnicos es dada de buena fe y resulta de pruebas que Química Kekol S.R.L realiza basándose en ensayos verificados bajo condiciones controladas que aportan resultados confiables de parámetros establecidos. Química Kekol S.R.L garantiza la calidad de sus productos, no estando bajo nuestro control las formas, métodos o procesos de aplicación que deberán ser evaluados por el usuario según las condiciones en cada aplicación específica. No asumimos responsabilidad alguna por el uso inadecuado de nuestros productos. Es deseable que los usuarios conozcan y utilicen la última versión actualizada de las hojas de datos técnicos, pudiendo solicitarlas a nuestro Dto. Técnico por email a Info@kekol.com.ar.

Consultas: info@kekol.com.ar · Hoja Técnica: HT K-52 BA V01.pdf · Ficha de Seguridad: K-52 FDSWL.pdf