ADHESIVOS PARA PISOS VINILICOS Y TECNICOS

K-645

ADHESIVO ACRILICO PARA PISOS VINILICOS



DESCRIPCIÓN

Adhesivo acrílico de elevada elasticidad y fuerte agarre inicial. Especialmente formulado para el pegado de pisos vinílicos, homogéneos y heterogéneos, baldosas plásticas y alfombras con base de látex.

CARACTERÍSTICAS

- Libre de solventes
- Alto agarre inicial
- Buena adherencia final
- Adecuado para pisos refaccionados
- Fácil aplicación
- Sensible a la presión desde el comienzo, después se convierte en un asentamiento duro
- Tiempo de trabajo flexible
- Permite correcciones durante la colocación
- Resistente a la migración de plastificantes
- Ecológico: No contiene plomo, cromo o mercurio

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Color del producto	Beige oscuro.
Película	Levemente con tack
Olor	Característico a copolímero
Consistencia	Pasta cremosa
Viscosidad	(cps – SP 6 – 20 RPM) 15.000 a 18.000
Rendimiento	450-500 g/m² Espátula dentada de 3“
Herramientas	Espátula*3” mm
Estabilidad	12 meses en envase original cerrado (Proteger de temperaturas extremas)
Tiempo de secado	24 horas
Presentaciones	Adhekol ® K-645 1 Kg | Adhekol ® K-645 4 Kg | Adhekol ® K-645 10 Kg | Adhekol ® K-645 25 Kg

TEMP. ALMACENAMIENTO
Entre 10 y 35 °C
pH
8 ±0.5
INFLAMABILIDAD
NO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

CONDICIONES DEL SUSTRATO

La superficie debe ser firme, pareja y uniforme, sin descascararse ni desgranarse, debe encontrarse limpia, seca, libre de polvo, aceite, yeso, pinturas. Las superficies de baja resistencia mecánica y las secciones que no sean estructuralmente firmes deben ser eliminadas mecánicamente mediante el procedimiento de arenado.

CONDICIONES OPERATIVAS

Menor a 85% TIEMPO ABIERTO: 10- 15 Minutos* *Estos tiempos dependerán de los materiales y de las condiciones de trabajo. DILUCIÓN: No necesita. La superficie por revestir deberá ser impermeable, de lo contrario tratar con productos especialmente indicados para anular la absorción superficial. La superficie sobre la cual se va a aplicar el adhesivo debe estar a una temperatura entre 10 y 35 °C.

TEMP. AMBIENTE
Entre 10 °C y 35 °C.

APLICACIÓN Y RENDIMIENTO

INSTRUCCIONES

Aplicar en una sola cara mediante la utilización de espátula dentada fina en superficies no mayores a 1 m² para evitar el secado superficial. En el caso de las losetas o rollos es aconsejable presionar mediante la utilización de un taco de madera, o rodillo, desde el centro hacia los bordes con el fin de obtener una perfecta adherencia y la eliminación de burbujas de aire.| Importante: En el caso de efectuar la colocación sobre superficies o carpetas con algún tipo de calefacción (losa o piso radiante) es conveniente dejar enfriar la superficie durante las 24 a 48 horas anteriores a la colocación del maderamen. Y encender la calefacción luego en forma gradual para evitar un shock térmico del adhesivo.

RENDIMIENTO
450-500 g/m² Espátula dentada de 3“

SECADO FINAL
24 horas

Herramientas: Espátula*3” mm
Limpieza: Agua Tibia. Detergente

PRECAUCIONES

- Mantener el envase bien cerrado, fuera del alcance de niños y mascotas.
- Almacenar en lugar fresco y seco a temperaturas de 10 a 35 °C alejados de fuentes de calor.
- No congelar.
- Producto No Inflamable.
- INGESTIÓN: No inducir el vómito.
- Obtener atención médica si aparecen los síntomas.
- Entregar al proveedor de atención médica esta hoja de datos.
- La inducción del vómito puede conducir a la aspiración del material a los pulmones, con el potencial de causar neumonitis química que puede ser mortal.
- CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón.
- INHALACIÓN: No produce efectos nocivos para las personas.

PRIMEROS AUXILIOS

CONTACTO CON LOS OJOS

Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, separando los párpados. Verificar si la victima lleva lentes de contacto y de ser así, llamar a un médico.

CONTACTO CON LA PIEL

Lave con abundante agua y jabón la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminado y lavarlo antes de reusar

INGESTIÓN

Lave la boca con agua. Asegure una buena circulación de aire. Si esta inconsciente llame inmediatamente a un médico. No provocar el vómito. En todos los casos consulte al médico

Emergencias: Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160 · Htal. Gutiérrez: (011) 4962-9247 · Policlínico Posadas: (011) 4469-9300

OBSERVACIONES

Antes de manipular el producto solicite y lea la hoja de datos de seguridad. La información provista en esta hoja de datos técnicos es dada de buena fe y resulta de pruebas que Química Kekol S.R.L realiza basándose en ensayos verificados bajo condiciones controladas que aportan resultados confiables de parámetros establecidos. Química Kekol S.R.L garantiza la calidad de sus productos, no estando bajo nuestro control las formas, métodos o procesos de aplicación que deberán ser evaluados por el usuario según las condiciones en cada aplicación específica. No asumimos responsabilidad alguna por el uso inadecuado de nuestros productos. Es deseable que los usuarios conozcan y utilicen la última versión actualizada de las hojas de datos técnicos, pudiendo solicitarlas a nuestro Dto. Técnico por email a Info@kekol.com.ar.

Consultas: info@kekol.com.ar · Hoja Técnica: HT K-645 V03.pdf · Ficha de Seguridad: FDS K-645 V01.pdf