

MASILLAS PARA MADERA

K-680

PASTA PARA CALAFATEO DE TRONCOS K-680

DESCRIPCIÓN

Adhesivo acrílico de elevada elasticidad y fuerte agarre inicial. Especialmente formulado para el calafateo de troncos de cabañas.

CARACTERÍSTICAS

- Libre de solventes
- Alto agarre inicial
- Buena adherencia final
- Excelente resistencia
- Tiempo de trabajo flexible
- Ecológico: No contiene plomo, cromo o mercurio
- Ideal para empaste con aserrín
- Apto para pintar

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Color del producto	Amarillo
Película	Con tack
Olor	Característico a copolímero
Consistencia	Pasta cremosa
Viscosidad	(cps – SP 7 – 20 RPM) 18.000 a 22.000
Rendimiento	Para 1:1 con aserrín 100 g/m lineal y 2 cm de espesor. Dependiendo la granulometría del aserrín a utilizar
Estabilidad	12 meses en envase original cerrado (Proteger de temperaturas extremas)
Tiempo de secado	4 -6 horas. Dependiendo las condiciones climáticas
Presentaciones	K-680 4 Kg K-680 20 Kg

TEMP. ALMACENAMIENTO**Entre 10 y 35 °C**

pH

8 ±0.5**INFLAMABILIDAD****NO**

CONDICIONES DEL SUSTRATO

La superficie debe ser firme, pareja y uniforme, sin descascararse ni desgranarse, debe encontrarse limpia, seca, libre de polvo, aceite, yeso, pinturas.

CONDICIONES OPERATIVAS

Menor a 85% TIEMPO ABIERTO: 10- 15 Minutos* *Estos tiempos dependerán de los materiales y de las condiciones de trabajo.

DILUCIÓN: No necesita.

TEMP. AMBIENTE

Entre 10 °C y 35 °C.

INSTRUCCIONES

Mezclar en las proporciones señaladas solo la cantidad necesaria para utilizarse en el momento, debido a que el aserrin puede absorber liquido del producto y resecarse. Lo ideal es que quede como una pasta viscosa con cuerpo para moldearse en el momento de colocarse en la unión de los troncos. Aplicar el producto con una espátula sobre la unión de los troncos y mejorar la terminación con una herramienta adecuada o con la mano utilizando guantes descartables

RENDIMIENTO

**Para 1:1 con
aserrin 100
g/m lineal y 2
cm de
espesor.
Dependiendo
la
granulometría
del aserrin a
utilizar**

SECADO FINAL

**4 -6 horas.
Dependien
do las cond
iciones
climáticas**

Limpieza: Agua Tibia. Detergente

PRECAUCIONES

- Mantener el envase bien cerrado, fuera del alcance de niños y mascotas.
- Almacenar en lugar fresco y seco a temperaturas de 5 a 35 °C alejados de fuentes de calor.
- No congelar.
- Producto No Inflamable.
- INGESTIÓN: No inducir el vómito.
- Obtener atención médica si aparecen los síntomas.
- Entregar al proveedor de atención médica esta hoja de datos.
- La inducción del vómito puede conducir a la aspiración del material a los pulmones, con el potencial de causar neumonitis química que puede ser mortal.
- NOTAS PARA EL MÉDICO: No hay mayor información de primeros auxilios.
- CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón.
- INHALACIÓN: No produce efectos nocivos para las personas.

PRIMEROS AUXILIOS

CONTACTO CON LOS OJOS

Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, separando los párpados. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y de ser así, llamar a un médico.

CONTACTO CON LA PIEL

Lave con abundante agua y jabón la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminado y lavarlos antes de reusar.

INGESTIÓN

Lave la boca con agua. Asegure una buena circulación de aire. Si esta inconsciente llame inmediatamente a un médico. No provocar el vómito. En todos los casos consulte al médico.

Emergencias: Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160 · Htal. Gutiérrez: (011) 4962-9247 · Policlínico Posadas: (011) 4469-9300

OBSERVACIONES

Antes de manipular el producto solicite y lea la hoja de datos de seguridad. La información provista en esta hoja de datos técnicos es dada de buena fe y resulta de pruebas que Química Kekol S.R.L realiza basándose en ensayos verificados bajo condiciones controladas que aportan resultados confiables de parámetros establecidos. Química Kekol S.R.L garantiza la calidad de sus productos, no estando bajo nuestro control las formas, métodos o procesos de aplicación que deberán ser evaluados por el usuario según las condiciones en cada aplicación específica. No asumimos responsabilidad alguna por el uso inadecuado de nuestros productos. Es deseable que los usuarios conozcan y utilicen la última versión actualizada de las hojas de datos técnicos, pudiendo solicitarlas a nuestro Dto. Técnico por email a Info@kekol.com.ar.