

**RECUBRIMIENTOS PARA SUPERFICIES RUSTICAS**

# K-746

## RECUBRIMIENTO BASE ACUOSA PARA LAJAS EXTERIOR K-746

**DESCRIPCIÓN**

Dispersión base acrílica-poliuretánica. Utilizada para embellecer y proteger pisos y revestimientos de lajas, piedras rústicas, ladrillos vistos, cemento alisado y microcemento en exterior o interior. Reemplaza ceras y curadores.

**CARACTERÍSTICAS**

- Película Transparente
- Impermeable
- Dura meses sin mantenimiento
- Sin tack residual
- Gran adhesividad materiales cerámicos y cementiceos
- Resistencia al rayado
- Buen Brillo
- Excelente resistencia química
- Resistencia al agua, aún en inmersión permanente
- Muy buena resistencia al ensuciamiento



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Color del producto	Transparente/Rojo/Negro
Película	Brillante
Olor	Característico
Consistencia	Líquida
Viscosidad	(cps – SP 7 – 20 RPM) 6.000
Rendimiento	15 m <sup>2</sup> /L por mano
Herramientas	Pincel   Rodillo   Soplete
Estabilidad	12 meses en envase original cerrado (Proteger de temperaturas extremas)
Tiempo de secado	7 días
Presentaciones	Botella 1L   Bidón 4L

TEMP. ALMACENAMIENTO

**Entre 10 y 35 °C**

pH

**8 ±0.5**

INFLAMABILIDAD

**NO**

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

### CONDICIONES OPERATIVAS

Menor al 85%. Secado entre manos: 2 a 3 horas \* Secado final: 24 horas\*, las propiedades finales de secado se obtendrán a los 7 días. \* Estos tiempos dependerán de la humedad y temperatura ambiente. Dilución: No necesita.

TEMP. AMBIENTE

Entre 10 °C y 35 °C.

## APLICACIÓN Y RENDIMIENTO

### INSTRUCCIONES

PREPARACION DE SUPERFICIE: Realizar un lavado previo de la superficie a tratar con para eliminar restos de ceras, curadores y grasitud, aun en pisos nuevos que nunca fueron tratados. NO utilizar ACIDO MURIATICO en ningún caso ya que el mismo no es compatible. Con el piso seco, vierta una cantidad de k-746 puro sobre el piso frio y estírelo con una esponja o un aplicador en capas muy delgadas. Evite pintar grueso. Generalmente 2 o 3 manos son suficientes en lajas. Tiempo de secado: entre manos 30 a 60 min. Se puede transitar generalmente en 1 hora. Si con el tiempo nota algún desgaste, aplique una mano adicional de K-746.

RENDIMIENTO

**15 m<sup>2</sup>/L por  
mano**

SECADO FINAL

**7 días**

Herramientas: Pincel | Rodillo | Soplete

Limpieza: Limpiar los elementos de aplicación y posibles manchas con agua inmediatamente finalizados su uso

## PRECAUCIONES

- Mantener el envase bien cerrado, fuera del alcance de niños y mascotas.
- Almacenar en lugar fresco y seco a menos de 35 °C alejado de fuentes de calor.
- Producto No Inflamable.
- No congelar.
- Mantener por encima de los 10 °C.

## PRIMEROS AUXILIOS

### CONTACTO CON LOS OJOS

Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, separando los párpados. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y de ser así, llamar a un médico.

### CONTACTO CON LA PIEL

Lave con abundante agua y jabón la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminado y lavarlos antes de reusar.

### INGESTIÓN

Lave la boca con agua. Asegure una buena circulación de aire. Si esta inconsciente llame inmediatamente a un médico. No provocar el vómito. En todos los casos consulte al médico.

**Emergencias:** Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160 · Htal. Gutiérrez: (011) 4962-9247 · Policlínico Posadas: (011) 4469-9300

## OBSERVACIONES

Antes de manipular el producto solicite y lea la hoja de datos de seguridad. La información provista en esta hoja de datos técnicos es dada de buena fe y resulta de pruebas que Química Kekol S.R.L realiza basándose en ensayos verificados bajo condiciones controladas que aportan resultados confiables de parámetros establecidos. Química Kekol S.R.L garantiza la calidad de sus productos, no estando bajo nuestro control las formas, métodos o procesos de aplicación que deberán ser evaluados por el usuario según las condiciones en cada aplicación específica. No asumimos responsabilidad alguna por el uso inadecuado de nuestros productos. Es deseable que los usuarios conozcan y utilicen la última versión actualizada de las hojas de datos técnicos, pudiendo solicitarlas a nuestro Dto. Técnico por email a [Info@kekol.com.ar](mailto:Info@kekol.com.ar).

**Consultas:** [info@kekol.com.ar](mailto:info@kekol.com.ar) · Hoja Técnica: K-746 HTWL.pdf · Ficha de Seguridad: K-746 FDSWL.pdf