

ADHESIVOS

K-950

MASILLA ACRILICA ELASTICA K-950

DESCRIPCIÓN

La masilla sellador K-950 es ideal para reparar agujeros, imperfecciones y juntas en paredes. Indicada para el sellado flexible e impermeable de juntas y grietas formulada a base de emulsiones estireno acrílicas acuosas. Fácil de pintar, de gran elasticidad, excelente relleno, fácil aplicación y lijado. Se obtiene muy fácilmente el tono apropiado, para disimular el arreglo.

CARACTERÍSTICAS

- Repara agujeros, imperfecciones
- Alto poder de relleno
- Fácil aplicación. No cuartea ni agrieta



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Color del producto	Blanco
Olor	Característicos a emulsiones acrílicas
Consistencia	Pastoso.
Viscosidad	(cps – SP 7 – 20 RPM) 90.000 a 110.000
Herramientas	Cartucho o espátula
Estabilidad	12 meses en envase original cerrado (Proteger de temperaturas extremas)
Tiempo de secado	Tiempo de fijación: 2 hs. Tiempo de curado total: 24 a 48 hs. (dependiendo clima ambiental).
Presentaciones	K-950 Cartucho 400 gr K-950 Balde 25 Kg

TEMP. ALMACENAMIENTO

Entre 10 y 35 °C

pH

8 ±0.5

INFLAMABILIDAD

NO

NOTAS ADICIONALES

Cepillar la superficie a tratar eliminando todo vestigio de suciedad (polvo, material descascarado, verdín, moho, hongos y/o grasitud) dejándola seca y firme.

INSTRUCCIONES

Colocar en capas finas sin superar los 3 mm por capa dejando secar 24 horas cada una antes de aplicar la siguiente. Cuando los espesores a sellar son superiores a 5 mm colocar dentro de la junta un relleno elástico poliestireno expandido o espuma de poliuretano, dejando solamente los 3 mm superiores libres para el sellado con K-950, que se aplicará en dos capas, dejando secar 24 horas cada vez. Para nivelar la superficie puede utilizarse una espátula humedecida en agua.

SECADO FINAL

Tiempo de fijación: 2 hs.
Tiempo de curado total: 24 a 48 hs. (dependiendo clima ambiental).

Herramientas: Cartucho o espátula

Limpieza: Los excesos y restos de material deben retirarse con un paño húmedo inmediatamente después de aplicado las herramientas se limpian con agua

PRECAUCIONES

- Mantener el envase bien cerrado, fuera del alcance de niños y mascotas.
- Almacenar en lugar fresco y seco a menos de 35 °C alejado de chispas y fuentes de calor.

PRIMEROS AUXILIOS

CONTACTO CON LOS OJOS

Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, separando los párpados. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y de ser así, llamar a un médico.

CONTACTO CON LA PIEL

Lave con abundante agua y jabón la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminado y lavarlo antes de reusar

INGESTIÓN

Lave la boca con agua. Asegure una buena circulación de aire. Si esta inconsciente llame inmediatamente a un médico. No provocar el vómito. En todos los casos consulte al médico

Emergencias: Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160 · Htal. Gutiérrez: (011) 4962-9247 · Policlínico Posadas: (011) 4469-9300

OBSERVACIONES

Antes de manipular el producto solicite y lea la hoja de datos de seguridad. La información provista en esta hoja de datos técnicos es dada de buena fe y resulta de pruebas que Química Kekol S.R.L realiza basándose en ensayos verificados bajo condiciones controladas que aportan resultados confiables de parámetros establecidos. Química Kekol S.R.L garantiza la calidad de sus productos, no estando bajo nuestro control las formas, métodos o procesos de aplicación que deberán ser evaluados por el usuario según las condiciones en cada aplicación específica. No asumimos responsabilidad alguna por el uso inadecuado de nuestros productos. Es deseable que los usuarios conozcan y utilicen la última versión actualizada de las hojas de datos técnicos, pudiendo solicitarlas a nuestro Dto. Técnico por email a Info@kekol.com.ar.

Consultas: info@kekol.com.ar · Hoja Técnica: HT K-950 V01.pdf · Ficha de Seguridad: FDS K-950 V01.pdf