

LACA MARINA E IMPREGNANTES PARA MADERA EXTERIOR

KD-4550

IMPREGNANTE EXTERIOR PARA MADERAS KD-4550

DESCRIPCIÓN

KD-4550 ofrece una protección duradera gracias a una fórmula que combina componentes orgánicos. Esta composición penetra e hidrata la madera, preservando su textura y aspecto original. Su innovador acabado mate y transparente realza la apariencia genuina de la madera, logrando una estética natural. La fórmula genera una película protectora resistente al agua y a la radiación solar. Es especialmente recomendada para deck, muebles de exterior y superficies al aire libre. Asegura una aplicación práctica. Su película microporosa con aditivos especiales permite que el producto penetre en profundidad y que la madera libere su humedad interna, manteniéndose impermeable a la lluvia.

CARACTERÍSTICAS

- No se ampolla
- No se descascará
- No se cuartea
- Libre de aguarrás
- Bajo nivel de olor
- Secado rápido
- Previene desarrollo de hongos y algas

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Color del producto	Cristal
Película	Ligeramente opaca
Consistencia	Líquida
Rendimiento	10 a 12 m ² /L por mano
Herramientas	Pincel Rodillo Soplete
Estabilidad	12 meses en envase original cerrado (Proteger de temperaturas extremas)
Tiempo de secado	48 horas*
Presentaciones	Latas 1L Latas 4L Latas 10L

TEMP. ALMACENAMIENTO**Entre 10 y 35 °C****pH****No aplica****INFLAMABILIDAD****NO**

NOTAS ADICIONALES

Maderas nuevas: Lijar siguiendo la dirección de la veta y repasar con cepillo. Asegurarse de eliminar cualquier resto de polvo, grasa, aceite o resina usando agua con detergente o jabón neutro. Enjuagar bien y dejar secar por completo. Maderas previamente pintadas: Si la superficie posee recubrimientos anteriores como esmaltes, barnices o pinturas, será necesario retirarlos totalmente mediante lijado o con removedor en gel. Luego, enjuagar, dejar secar y proceder como si se tratara de madera nueva. Mantenimiento: Solo es necesario un lijado suave siguiendo la veta, y luego aplicar una nueva mano del producto. Presencia de algas u hongos: Limpiar la superficie con cepillo usando una mezcla de lavandina y agua en partes iguales. Enjuagar cuidadosamente y asegurarse de que esté completamente seca antes de aplicar.

RENDIMIENTO

**10 a 12 m²/L
por mano**

SECADO FINAL

48 horas*

Herramientas: Pincel | Rodillo | Soplete

Limpieza: Agua jabonosa

PRECAUCIONES

- Mantener el envase bien cerrado, fuera del alcance de niños y mascotas.
- Almacenar en lugar fresco y seco a menos de 40 °C alejado de chispas y fuentes de calor.
- Recomendación: En caso de sobrante, trasvasar el material a un envase con la capacidad exacta que pueda ser perfectamente cerrado.

PRIMEROS AUXILIOS

CONTACTO CON LOS OJOS

Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, separando los párpados. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y de ser así, llamar a un médico.

CONTACTO CON LA PIEL

Lave con abundante agua y jabón la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminado y lavarlos antes de reusar.

INGESTIÓN

Lave la boca con agua. Asegure una buena circulación de aire. Si esta inconsciente llame inmediatamente a un médico. No provocar el vómito. En todos los casos consulte al médico.

Emergencias: Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160 · Htal. Gutiérrez: (011) 4962-9247 · Policlínico Posadas: (011) 4469-9300

OBSERVACIONES

Antes de manipular el producto solicite y lea la hoja de datos de seguridad. La información provista en esta hoja de datos técnicos es dada de buena fe y resulta de pruebas que Química Kekol S.R.L realiza basándose en ensayos verificados bajo condiciones controladas que aportan resultados confiables de parámetros establecidos. Química Kekol S.R.L garantiza la calidad de sus productos, no estando bajo nuestro control las formas, métodos o procesos de aplicación que deberán ser evaluados por el usuario según las condiciones en cada aplicación específica. No asumimos responsabilidad alguna por el uso inadecuado de nuestros productos. Es deseable que los usuarios conozcan y utilicen la última versión actualizada de las hojas de datos técnicos, pudiendo solicitarlas a nuestro Dto. Técnico por email a Info@kekol.com.ar.

Consultas: info@kekol.com.ar · Hoja Técnica: HT KD-4550 V01.pdf