

ADHESIVOS PARA PEGADOS DE CANTOS

KF-75

HOTMELT PARA PEGADO KF-75

DESCRIPCIÓN

Adhesivo Hot Melt formulado a base de ceras especiales y polímeros sintéticos. De alta resistencia térmica y excelente adhesión sobre amplia variedad de sustratos

CARACTERÍSTICAS

- Producto para ser aplicado a velocidades de 12 - 15 mts/min
- Excelente fluidez y humectación
- Tiempo abierto medio
- Alta resistencia a la oxidación
- Ideal para máquinas manuales
- Especialmente desarrollado para el pegado de borde de franja, canto recto



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Color del producto	Ámbar
Olor	Característico
Consistencia	Sólido
Viscosidad	Brookfield (Sp 29/5 rpm/204 °C): 80.000mPas
Rendimiento	Producto para ser aplicado a velocidades bajas de 12 - 15 mts/min
Herramientas	Rodillos
Estabilidad	12 meses en envase original cerrado (Proteger de temperaturas extremas)
Presentaciones	Empaque 15 Kg.

TEMP. ALMACENAMIENTO
Entre 10 y 35 °C

pH
No aplica

INFLAMABILIDAD
NO

INSTRUCCIONES

A rodillo manual a una temperatura de 190 °C - 210 °C

RENDIMIENTO

**Producto para ser aplicado a
velocidades bajas de 12 - 15
mts/min**

Herramientas: Rodillos

PRECAUCIONES

- Almacenado en lugar fresco, seco y protegido, se garantiza una vida útil de 12 meses en su envase original sin abrir.
- Consultar información detallada completa en MSDS.
- Para minimizar el riesgo de quemaduras, recomendamos el uso de los elementos de protección personal adecuados.
- Para minimizar el riesgo de emanación de vapores inflamables, no exceder temperaturas de 205 °C.
- Eliminar fuentes de ignición cercanas, y trabajar con ambientes bien ventilados.

PRIMEROS AUXILIOS

CONTACTO CON LOS OJOS

Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, separando los párpados. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y de ser así, llamar a un médico.

CONTACTO CON LA PIEL

Lave con abundante agua y jabón la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminado y lavarlos antes de reusar.

INGESTIÓN

Lave la boca con agua. Asegure una buena circulación de aire. Si esta inconsciente llame inmediatamente a un médico. No provocar el vómito. En todos los casos consulte al médico.

Emergencias: Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160 · Htal. Gutiérrez: (011) 4962-9247 · Policlínico Posadas: (011) 4469-9300

OBSERVACIONES

Antes de manipular el producto solicite y lea la hoja de datos de seguridad. La información provista en esta hoja de datos técnicos es dada de buena fe y resulta de pruebas que Química Kekol S.R.L realiza basándose en ensayos verificados bajo condiciones controladas que aportan resultados confiables de parámetros establecidos. Química Kekol S.R.L garantiza la calidad de sus productos, no estando bajo nuestro control las formas, métodos o procesos de aplicación que deberán ser evaluados por el usuario según las condiciones en cada aplicación específica. No asumimos responsabilidad alguna por el uso inadecuado de nuestros productos. Es deseable que los usuarios conozcan y utilicen la última versión actualizada de las hojas de datos técnicos, pudiendo solicitarlas a nuestro Dto. Técnico por email a Info@kekol.com.ar.

Consultas: info@kekol.com.ar · **Hoja Técnica:** [KF-75 HTWL.pdf](#) · **Ficha de Seguridad:** [KF-75 FDSWL.pdf](#)