LATEX INTERIOR Y EXTERIOR

KL-170

BASE PARA REVESTIMIENTO TEXTURADO



DESCRIPCIÓN

Base para revestimiento texturado de alta adherencia y rápido secado en mampostería. No cuartea ni fisura, presenta una perfecta terminación como primer paso de la aplicación del revestimiento K-L175.

CARACTERÍSTICAS

- Rugosidad controlada
- Excelente anclaje
- Base acuosa
- Fácil aplicación

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Color del producto	Varios.
Película	Levemente texturada.
Olor	Característico
Consistencia	Pasta levemente viscosa.
Viscosidad	85- 100 Cps (CPS – SP 7 – 20 RPM)
Rendimiento	El rendimiento estimado es de 6 a 9 m2 por kilo según el estado y la absorción de la superficie.
Herramientas	Rodillo.
Dilución	No se recomienda.
Estabilidad	12 meses en envase original cerrado (Proteger de temperaturas extremas)
Secado entre manos	30 minutos (Dependiendo de las condiciones de temperatura y humedad).
Presentaciones	Balde X 25 Kg

TEMP. ALMACENAMIENTO

Entre 10 y 35 °C

pH

8 – 9

INFLAMABILIDAD

NO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

CONDICIONES DEL SUSTRATO

Las superficies para pintar deben estar secas y libres de suciedad, grasitud, adhesivos, hongos, polvillo y partes flojas o descascaradas de materiales preexistentes.

TEMP. AMBIENTE
Durante la aplicación y secado la temperatura ambiente debe ser mayor que 10°C.

DILUCIÓN
No se recomienda.

APLICACIÓN Y RENDIMIENTO

INSTRUCCIONES

Colocar KL-170 con rodillo de lana de pelo corto en una única aplicación, utilizando el producto preferentemente puro y cargando el rodillo con suficiente material como para lograr la textura deseada. Mezclar con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad de color y viscosidad.

RENDIMIENTO

El rendimiento estimado es de 6 a 9 m2 por kilo según el estado y la absorción de la superficie.

Herramientas: Rodillo.

Limpieza: Limpiar los elementos de aplicación y posibles manchas con agua inmediatamente finalizados su uso.

PRECAUCIONES

- Mantener el envase bien cerrado, fuera del alcance de niños y mascotas.
- Almacenar en lugar fresco y seco a menos de 35 ºC alejado de fuentes de calor.
- Producto No Inflamable.
- Mantener por encima de los 10 ºC

PRIMEROS AUXILIOS

CONTACTO CON LOS OJOS

Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, separando los párpados. Verificar si la victima lleva lentes de contacto y de ser así, llamar a un médico.

CONTACTO CON LA PIEL

Lave con abundante agua y jabón la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminado y lavarlo antes de reusar.

INGESTIÓN

Lave la boca con agua. Asegure una buena circulación de aire. Si esta inconsciente llame inmediatamente a un médico. No provocar el vómito.

OBSERVACIONES

Antes de manipular el producto solicite y lea la hoja de datos de seguridad. La información provista en esta hoja de datos técnicos es dada de buena fe y resulta de pruebas que Química Kekol S.R.L realiza basándose en ensayos verificados bajo condiciones controladas que aportan resultados confiables de parámetros establecidos. Química Kekol S.R.L garantiza la calidad de sus productos, no estando bajo nuestro control las formas, métodos o procesos de aplicación que deberán ser evaluados por el usuario según las condiciones en cada aplicación específica. No asumimos responsabilidad alguna por el uso inadecuado de nuestros productos. Es deseable que los usuarios conozcan y utilicen la última versión actualizada de las hojas de datos técnicos, pudiendo solicitarlas a nuestro Dto. Técnico por email a Info@kekol.com.ar.

Consultas: info@kekol.com.ar · Hoja Técnica: HT KL-170 V02.pdf · Ficha de Seguridad: FDS KL-170 V01.pdf