

REVESTIMIENTO TEXTURADO

KL-175

REVESTIMIENTO TEXTURADO KL-175

DESCRIPCIÓN

Revestimiento texturado decorativo con gran adherencia, elasticidad y resistencia a la intemperie que aplicado en alto espesor protege y decora con detalles de brillo. No cuartea ni fisura y tampoco se despegan ni se descascarán. En obra nueva, mantenimiento o refacción, brinda la máxima protección para paredes interiores y exteriores.

CARACTERÍSTICAS

- Secado rápido
- Base acuosa
- Fácil aplicación, limpieza y mantenimiento
- Listo para usar

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|------------------|---|
| Película | Texturada. |
| Olor | Característico |
| Consistencia | Pasta viscosa. |
| Viscosidad | 75.000- 80.000 Cps (CPS – SP 7 – 20 RPM) |
| Rendimiento | 1 Kg por m2 según el estado y la absorción de la superficie. |
| Herramientas | Llana metálica o de plástico – Rodillo. |
| Dilución | Dilución máxima 5 % con agua. |
| Estabilidad | 12 meses en envase original cerrado (Proteger de temperaturas extremas) |
| Tiempo de secado | 5 horas (Dependiendo de las condiciones de temperatura y humedad). |
| Presentaciones | Balde X 30 Kg |

TEMP. ALMACENAMIENTO**Entre 10 y 35 °C****pH****8 – 9****INFLAMABILIDAD****NO**

CONDICIONES DEL SUSTRATO

Las superficies para pintar deben estar secas y libres de suciedad, grasitud, adhesivos, hongos, polvillo y partes flojas o descascaradas de materiales preexistentes.

NOTAS ADICIONALES

Dilución máxima 5 % con agua.

DILUCIÓN

Dilución máxima 5 % con agua.

INSTRUCCIONES

Aplicación con llana: Colocar KL-175 con llana metálica o plástica formando un ángulo de 45° con la pared, el grosor de la capa a aplicar debe ser de aproximadamente 2 mm, dejar fraguar por 15 minutos dependiendo de la temperatura y la humedad, y luego planchar según el dibujo seleccionado. Aplicación con rodillo: Texturizar con rodillo de lana de pelo corto en una única aplicación, utilizando el producto preferentemente puro y cargando el rodillo con suficiente material como para lograr la textura deseada.

RENDIMIENTO

**1 Kg por m²
según el
estado y la
absorción de
la superficie.**

SECADO FINAL

**5 horas (De
pendiendo
de las cond
iciones de t
emperatur
a y
humedad).**

Herramientas: Llana metálica o de plástico – Rodillo.

Limpieza: Limpiar los elementos de aplicación y posibles manchas con agua inmediatamente finalizados su uso.

PRECAUCIONES

- Mantener el envase bien cerrado, fuera del alcance de niños y mascotas.
- Almacenar en lugar fresco y seco a menos de 35 °C alejado de fuentes de calor.
- Producto No Inflamable.
- Mantener por encima de los 10 °C

PRIMEROS AUXILIOS

CONTACTO CON LOS OJOS

Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, separando los párpados. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y de ser así, llamar a un médico.

CONTACTO CON LA PIEL

Lave con abundante agua y jabón la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminado y lavarlos antes de reusar.

INGESTIÓN

Lave la boca con agua. Asegure una buena circulación de aire. Si esta inconsciente llame inmediatamente a un médico. No provocar el vómito.

OBSERVACIONES

Antes de manipular el producto solicite y lea la hoja de datos de seguridad. La información provista en esta hoja de datos técnicos es dada de buena fe y resulta de pruebas que Química Kekol S.R.L realiza basándose en ensayos verificados bajo condiciones controladas que aportan resultados confiables de parámetros establecidos. Química Kekol S.R.L garantiza la calidad de sus productos, no estando bajo nuestro control las formas, métodos o procesos de aplicación que deberán ser evaluados por el usuario según las condiciones en cada aplicación específica. No asumimos responsabilidad alguna por el uso inadecuado de nuestros productos. Es deseable que los usuarios conozcan y utilicen la última versión actualizada de las hojas de datos técnicos, pudiendo solicitarlas a nuestro Dto. Técnico por email a Info@kekol.com.ar.

Consultas: info@kekol.com.ar · **Hoja Técnica:** [HT KL-175 V01.pdf](#) · **Ficha de Seguridad:** [FDS KL-175 V01.pdf](#)