LATEX INTERIOR Y EXTERIOR

KL-350
ENDUIDO



DESCRIPCIÓN

K-L350 es un enduido a base de polímeros, con gran poder de relleno, Excelente lijabilidad, rápido secado. Se aplica muy fácilmente. Indicado para paredes interiores de mampostería o yeso, nuevas o previamente pintadas.

CARACTERÍSTICAS

- Para uso interior y exterior
- Para alisar y rellenar imperfecciones de paredes de revoque, yeso y paneles de yeso
- Base acuosa
- Sin olor
- Fácil aplicación, limpieza y mantenimiento

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Color del producto	Blanco
Película	Mate
Olor	Característico
Consistencia	Pasta viscosa
Viscosidad	140.000-160.000 cps
Rendimiento	El rendimiento estimado es de 1 Kg por 3 m^2 según el estado y la absorción de la superficie. Tiempo de secado entre manos: 3-4 horas
Estabilidad	12 meses en envase original cerrado (Proteger de temperaturas extremas)
Presentaciones	Balde X 5 Kg | Balde X 30 Kg

TEMP. ALMACENAMIENTO
Entre 10 y 35 °C
pH
8.5 ±0.5
INFLAMABILIDAD
NO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

NOTAS ADICIONALES

Las superficies para pintar deben estar secas y libres de suciedad, grasitud, adhesivos, hongos, polvillo y partes flojas o descascaradas de materiales preexistentes. Recomendaciones Limpiar la suciedad con agua y detergente, enjuagar y dejar secar. En presencia de hongos y algas, eliminar con lavandina diluida (1 parte de lavandina concentrada en 10 partes de agua), enjuagar con agua y dejar secar. En casos de presencia de humedad, se debe eliminar su origen y dejar secar antes de enduir. Para revoques nuevos fraguar por 30 días como mínimo. Preparación del producto Homogeneizar cuidadosamente con agitador mecánico o a mano con una varilla agitadora realizando movimientos circulares.

APLICACIÓN Y RENDIMIENTO

INSTRUCCIONES

Se recomienda espátula de acero, o llana. aplicar varias capas finas sucesivas, dejando secar entre manos y lijando con lija fina.

RENDIMIENTO

El rendimiento estimado es de 1 Kg por 3 m^2 según el estado y la absorción de la superficie. Tiempo de secado entre manos: 3-4 horas

Limpieza: Limpiar los elementos de aplicación y posibles manchas con agua inmediatamente finalizados su uso

PRECAUCIONES

- Mantener el envase bien cerrado, fuera del alcance de niños y mascotas.
- Almacenar en lugar fresco y seco a menos de 35 °C alejado de fuentes de calor.
- Producto No Inflamable.
- Mantener por encima de los 10 °C

PRIMEROS AUXILIOS

CONTACTO CON LOS OJOS

Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, separando los párpados. Verificar si la victima lleva lentes de contacto y de ser así, llamar a un médico.

CONTACTO CON LA PIEL

Lave con abundante agua y jabón la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminado y lavarlo antes de reusar

INGESTIÓN

Lave la boca con agua. Asegure una buena circulación de aire. Si esta inconsciente llame inmediatamente a un médico. No provocar el vómito. En todos los casos consulte al médico

Emergencias: Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160 · Htal. Gutiérrez: (011) 4962-9247 · Policlínico Posadas: (011) 4469-9300

OBSERVACIONES

Antes de manipular el producto solicite y lea la hoja de datos de seguridad. La información provista en esta hoja de datos técnicos es dada de buena fe y resulta de pruebas que Química Kekol S.R.L realiza basándose en ensayos verificados bajo condiciones controladas que aportan resultados confiables de parámetros establecidos. Química Kekol S.R.L garantiza la calidad de sus productos, no estando bajo nuestro control las formas, métodos o procesos de aplicación que deberán ser evaluados por el usuario según las condiciones en cada aplicación específica. No asumimos responsabilidad alguna por el uso inadecuado de nuestros productos. Es deseable que los usuarios conozcan y utilicen la última versión actualizada de las hojas de datos técnicos, pudiendo solicitarlas a nuestro Dto. Técnico por email a Info@kekol.com.ar.

Consultas: info@kekol.com.ar · Hoja Técnica: HT KL-350 V02.pdf · Ficha de Seguridad: FDS KL-350 V01.pdf