

**LACA MARINA E IMPREGNANTES PARA MADERA EXTERIOR**

# KL-4031

## LACA ACUOSA PARA MADERAS KL-4031

**DESCRIPCIÓN**

La laca acuosa para maderas con realce del tono original. Su fórmula ecológica evita los efectos nocivos de los vapores emanados por los plastificados tradicionales y le otorga excelente nivelación, resistencia a la abrasión y al manchado con una transparencia y un brillo destacado. Brinda óptimos acabados en lustre mobiliario.

**CARACTERÍSTICAS**

- Superficie con cuerpo
- Dureza superficial
- Elasticidad, no se forman grietas
- Resistencia a rayones e impactos
- Estabilidad química (disolventes/ácidos/bases)
- Fácil aplicación y mantenimiento
- Excelente pintabilidad y nivelación

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Color del producto	Marrón
Película	Translúcida, brillante
Olor	Característicos
Consistencia	Líquida
Viscosidad	(cps – SP 7 – 20 RPM) 95-115
Rendimiento	Maderas blandas: 9 a 11 m <sup>2</sup> /L por mano* Maderas semiblandas: 13 a 15 m <sup>2</sup> /L por mano* Maderas duras: 16 a 18 m <sup>2</sup> /L por mano* *Teórico aproximado, dependiendo del grado de absorción de la madera
Herramientas	Pincel   Rodillo   Soplete
Estabilidad	12 meses en envase original cerrado (Proteger de temperaturas extremas)
Tiempo de secado	24 horas
Presentaciones	Kekol KL-4031 1000 L   Kekol KL-4031 10 L

TEMP. ALMACENAMIENTO

**Entre 10 y 35 °C**

pH

**7.5 ±0.5**

INFLAMABILIDAD

**NO**

**CONDICIONES DEL SUSTRATO**

Pulir muy bien la superficie a tratar, dejándola libre de toda sustancia grasa o impurezas (ceras, parafinas, etc.). Eliminar completamente el polvillo de la superficie.

**CONDICIONES OPERATIVAS**

Menor al 85% DILUCION: No necesita SECADO ENTRE MANOS: 2 a 3 horas \* SECADO FINAL: 24 horas\*, las propiedades finales de secado se obtendrán a los 7 días. \* Estos tiempos dependerán de la humedad y temperatura ambiente.

TEMP. AMBIENTE  
Entre 10 °C y 35 °C.

**INSTRUCCIONES**

Aplicar en el sentido de las vetas de la madera con pincel o rodillo especial (pads). Antes lijar entre manos con lija 220/240. Aplicar en forma uniforme y en el sentido de las vetas de la madera una sola mano de producto con pincel, rodillo especial (pads) o soplete.

RENDIMIENTO

SECADO FINAL

**Maderas blandas: 9 a 11 m<sup>2</sup>/L por mano\***  
**Maderas semiblandas: 13 a 15 m<sup>2</sup>/L por mano\***  
**Maderas duras: 16 a 18 m<sup>2</sup>/L por mano\***  
**\*Teórico aproximado, dependiendo del grado de absorción de la madera**

**24 horas**

Herramientas: Pincel | Rodillo | Soplete  
 Limpieza: Agua Tibia. Detergente

## PRECAUCIONES

- Mantener el envase bien cerrado, fuera del alcance de niños y mascotas.
- Almacenar en lugar fresco y seco a temperaturas de 10 a 35 °C alejados de fuentes de calor.
- No congelar.
- Producto No Inflamable.

## PRIMEROS AUXILIOS

### CONTACTO CON LOS OJOS

Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, separando los párpados. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y de ser así, llamar a un médico.

### CONTACTO CON LA PIEL

Lave con abundante agua y jabón la piel contaminada. Qúitese la ropa y calzado contaminado y lavarlos antes de reusar

### INGESTIÓN

Lave la boca con agua. Asegure una buena circulación de aire. Si esta inconsciente llame inmediatamente a un médico. No provocar el vómito. En todos los casos consulte al médico

**Emergencias:** Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160 · Htal. Gutiérrez: (011) 4962-9247 · Policlínico Posadas: (011) 4469-9300

## OBSERVACIONES

Antes de manipular el producto solicite y lea la hoja de datos de seguridad. La información provista en esta hoja de datos técnicos es dada de buena fe y resulta de pruebas que Química Kekol S.R.L realiza basándose en ensayos verificados bajo condiciones controladas que aportan resultados confiables de parámetros establecidos. Química Kekol S.R.L garantiza la calidad de sus productos, no estando bajo nuestro control las formas, métodos o procesos de aplicación que deberán ser evaluados por el usuario según las condiciones en cada aplicación específica. No asumimos responsabilidad alguna por el uso inadecuado de nuestros productos. Es deseable que los usuarios conozcan y utilicen la última versión actualizada de las hojas de datos técnicos, pudiendo solicitarlas a nuestro Dto. Técnico por email a [Info@kekol.com.ar](mailto:Info@kekol.com.ar).