

ADHESIVOS PARA PISOS VINILICOS Y TECNICOS

KL-601

ADHESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE KL-601

DESCRIPCIÓN

Adhesivo poliuretánico dos componentes para pegado de césped sintético a cinta de unión. Por ser un producto bicomponente la cura será mas lenta a temperaturas bajas, y más rápida a temperaturas mayores a 25 °C. Modo de uso: Preparación del sustrato: Los sustratos deben estar limpios, uniformes, secos, libres de polvo, aceite, grasa y cualquier contaminante que pueda dañar la unión. Mezclar el adhesivo de la siguiente manera: Para todo el contenido de la parte A agregar la totalidad del componente B. Mezclar mecánicamente por algunos minutos los dos componentes, sin dejar restos en las paredes del balde, hasta que quede homogéneo. Iniciar la aplicación con una llana dentada para que quede una capa uniforme de adhesivo sobre la cinta. Después de la aplicación unir las dos partes de césped sintético presionando para una mayor adhesión. No pisar la unión en un tiempo mínimo de 6 horas, la cura total del adhesivo es de 72 horas. Utilizar guantes para mezcla de los dos componentes. No utilizar solvente para la dilución del producto. Viscosidad Brookfield (Modelo RVT N° de serie 109439) Parte A: (Aguja n°7/25 °C) Expansión: 30 - 40% Pot-life (tiempo en balde): 50 minutos. Presentaciones: Balde x 15 kg total Componente A: 13.4 kg Componente B: 2 x 0.800 kg Mezcla A + B: (Aguja n°6/25 °C)



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Color del producto	Verde
Rendimiento	300 a 500 g por metro lineal aproximadamente (dependiendo del tipo de cinta y materiales)
Estabilidad	12 meses en envases originales sellados herméticamente

TEMP. ALMACENAMIENTO

Entre 10 y 35 °C

pH

No aplica

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

APLICACIÓN Y RENDIMIENTO

RENDIMIENTO

**300 a 500 g por metro lineal
aproximadamente**

PRECAUCIONES

- Mantener el envase bien cerrado, fuera del alcance de niños y mascotas.
- Almacenar en lugar fresco y seco a menos de 40 °C alejado de fuentes de calor.
- No congelar.
- Mantener por encima de los 10 °C.

PRIMEROS AUXILIOS

CONTACTO CON LOS OJOS

Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, separando los párpados. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y de ser así, llamar a un médico.

CONTACTO CON LA PIEL

Lave con abundante agua y jabón la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminado y lavarlo antes de reusar

INGESTIÓN

Lave la boca con agua. Asegure una buena circulación de aire. Si esta inconsciente llame inmediatamente a un médico. No provocar el vómito. En todos los casos consulte al médico

Emergencias: Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160 · Htal. Gutiérrez: (011) 4962-9247 · Policlínico Posadas: (011) 4469-9300

OBSERVACIONES

Antes de manipular el producto solicite y lea la hoja de datos de seguridad. La información provista en esta hoja de datos técnicos es dada de buena fe y resulta de pruebas que Química Kekol S.R.L realiza basándose en ensayos verificados bajo condiciones controladas que aportan resultados confiables de parámetros establecidos. Química Kekol S.R.L garantiza la calidad de sus productos, no estando bajo nuestro control las formas, métodos o procesos de aplicación que deberán ser evaluados por el usuario según las condiciones en cada aplicación específica. No asumimos responsabilidad alguna por el uso inadecuado de nuestros productos. Es deseable que los usuarios conozcan y utilicen la última versión actualizada de las hojas de datos técnicos, pudiendo solicitarlas a nuestro Dto. Técnico por email a Info@kekol.com.ar.