

MASA NIVELADORA

KL-74

MASA NIVELADORA MONOCOMPONENTE PARA PISOS VINILICOS K-L74

DESCRIPCIÓN

Corrector de superficies en base cementicia monocomponente. A base de cementos especiales de alta pureza mejorados con aditivos, que permite la obtención de una mezcla de alta fluidez, sin segregación y de retracción compensada. No contiene cloruros ni otros componentes corrosivos, No contiene agregados metálicos. Añadiendo solo agua, se obtiene una mezcla de gran fluidez, sin segregación ni exudación, que: - Endurece sin retracción. - Alcanza altas resistencias iniciales y finales.

CARACTERÍSTICAS

- Excelente acabado final
- Durabilidad prolongada
- Alta resistencia al anclaje
- Fácil aplicación
- Buena porosidad
- Buena resistencia, sin cuarteos
- Facilidad para lijado en seco
- Nivelación de superficies que deban cubrirse con revestimientos decorativos
- Pisos vinílicos
- Baldosas plásticas
- Pisos de linóleoum
- Pisos de goma



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Color del producto	Gris
Rendimiento	20 – 25 m ² /30+ -5 Kg de K-L74 (Dependiendo tipo de aplicación)
Herramientas	Llana Espátula Secador de Goma
Estabilidad	12 meses en envase original cerrado (Proteger de temperaturas extremas)

TEMP. ALMACENAMIENTO
Entre 10 y 35 °C
 pH
No aplica
 INFLAMABILIDAD
NO

NOTAS ADICIONALES

Las superficies deben estar libres de polvo y grasitud. Para nivelar pequeñas depresiones, puede aplicarse el producto con llana lisa o similar. Para rellenar huecos profundos, se recomienda preparar el producto lo más viscoso posible y rellenar con espátula lisa en capas finas sucesivas, dejando secar bien entre las aplicaciones de capa y capa. Espesor recomendado 1 mm. Una vez seca lijar superficie.

INSTRUCCIONES

Puede aplicarse con espátula, llana de metal flexible o secador de goma. Luego del fraguado puede ser lijado con lija n° 120. Es importante lograr superficies lisas, sin bordes, o puntos de acumulación del material al momento del aplicado.

RENDIMIENTO

20 – 25 m²/30+-5 Kg de K-L74

Herramientas: Llana | Espátula | Secador de Goma

Limpieza: Agua. Espátula

PRECAUCIONES

- Evitar modificar la relación de mezcla.
- Utilizar la mezcla dentro de los 30 minutos de preparada.
- Mantener el envase bien cerrado, fuera del alcance de niños y mascotas.
- Almacenar en lugar fresco y seco a temperaturas de 10 a 35 °C alejados de fuentes de calor.
- Producto No Inflamable.

PRIMEROS AUXILIOS

CONTACTO CON LOS OJOS

Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, separando los párpados. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y de ser así, llamar a un médico.

CONTACTO CON LA PIEL

Lave con abundante agua y jabón la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminado y lavarlos antes de reusar

INGESTIÓN

Lave la boca con agua. Asegure una buena circulación de aire. Si esta inconsciente llame inmediatamente a un médico. No provocar el vómito. En todos los casos consulte al médico

Emergencias: Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160 · Htal. Gutiérrez: (011) 4962-9247 · Policlínico Posadas: (011) 4469-9300

OBSERVACIONES

Antes de manipular el producto solicite y lea la hoja de datos de seguridad. La información provista en esta hoja de datos técnicos es dada de buena fe y resulta de pruebas que Química Kekol S.R.L realiza basándose en ensayos verificados bajo condiciones controladas que aportan resultados confiables de parámetros establecidos. Química Kekol S.R.L garantiza la calidad de sus productos, no estando bajo nuestro control las formas, métodos o procesos de aplicación que deberán ser evaluados por el usuario según las condiciones en cada aplicación específica. No asumimos responsabilidad alguna por el uso inadecuado de nuestros productos. Es deseable que los usuarios conozcan y utilicen la última versión actualizada de las hojas de datos técnicos, pudiendo solicitarlas a nuestro Dto. Técnico por email a Info@kekol.com.ar.

Consultas: info@kekol.com.ar · Hoja Técnica: K-L74 HTWL.pdf · Ficha de Seguridad: K-L74 FDSWL.pdf