

**ADHESIVOS INDUSTRIALES**

# KL-850

## ADHESIVO AGLUTINANTE KL-850

**DESCRIPCIÓN**

Es un poliuretano mono componente de curado lento sin solventes ni plastificantes para aglutinar productos SBR y EPDM granulado.

**CARACTERÍSTICAS**

- Adhesión permanente
- Libre encogimiento
- Apropiado para pisos de parques infantiles
- Excelente estabilidad a temperatura ambiente en recipiente cerrado ya que polimeriza con la humedad ambiente

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Color del producto	Transparente, ligeramente amarillento
Olor	Característico
Consistencia	Líquido viscoso
Rendimiento	18 kg de KL-850 cada 100 kg de caucho molido

**TEMP. ALMACENAMIENTO****Entre 15 y 30 °C**

pH

**No aplica**

### NOTAS ADICIONALES

El sustrato debe estar seco y libre de trazas de aceite, grasas y polvos.

### INSTRUCCIONES

La temperatura de aplicación debe ser entre 10 °C y 30 °C. La humedad ambiente no debe exceder de 90%. El mezclado de los gránulos y el aglutinante debe hacerse en un mezclador hasta lograr una apariencia homogénea.

### RENDIMIENTO

**18 kg de KL-850 cada 100 kg  
de caucho molido**

Limpieza: Limpiar los elementos de aplicación y posibles manchas con Diluyente K-L40 inmediatamente finalizado su uso

## PRECAUCIONES

- Mantener el envase bien cerrado, fuera del alcance de niños y mascotas.
- Almacenar en lugar fresco y seco a menos de 30 °C alejado de chispas y fuentes de calor.
- No apagar con agua, utilizar extinguidor de CO<sub>2</sub>.
- Recomendación: En caso de sobrante, trasvasar el material a un envase con la capacidad exacta que pueda ser perfectamente cerrado.

## PRIMEROS AUXILIOS

### CONTACTO CON LOS OJOS

Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, separando los párpados. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y de ser así, llamar a un médico.

### CONTACTO CON LA PIEL

Lave con abundante agua y jabón la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminado y lavarlos antes de reusar.

### INGESTIÓN

Lave la boca con agua. Asegure una buena circulación de aire. Si esta inconsciente llame inmediatamente a un médico. No provocar el vómito. En todos los casos consulte al médico.

**Emergencias:** Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160 · Htal. Gutiérrez: (011) 4962-9247 · Policlínico Posadas: (011) 4469-9300

## OBSERVACIONES

Antes de manipular el producto solicite y lea la hoja de datos de seguridad. La información provista en esta hoja de datos técnicos es dada de buena fe y resulta de pruebas que Química Kekol S.R.L realiza basándose en ensayos verificados bajo condiciones controladas que aportan resultados confiables de parámetros establecidos. Química Kekol S.R.L garantiza la calidad de sus productos, no estando bajo nuestro control las formas, métodos o procesos de aplicación que deberán ser evaluados por el usuario según las condiciones en cada aplicación específica. No asumimos responsabilidad alguna por el uso inadecuado de nuestros productos. Es deseable que los usuarios conozcan y utilicen la última versión actualizada de las hojas de datos técnicos, pudiendo solicitarlas a nuestro Dto. Técnico por email a [Info@kekol.com.ar](mailto:Info@kekol.com.ar).