

LATEX INTERIOR Y EXTERIOR

KL-900

LATEX PREMIUM PARA FRENTES Y MUROS

DESCRIPCIÓN

Pintura Látex Premium para frentes y muros. Película con alta resistencia al lavado. Con elastómeros con protección impermeabilizante. Al secar forma una membrana protectora impermeable, elástica, de gran adherencia, que impide la penetración del agua de lluvia y permite acompañar el movimiento de pequeñas fisuras del material, que quedan así selladas y protegidas. Excelente poder cubritivo e integridad de película. De fácil aplicación y rápido secado. Apto para aplicar sobre revoque, mampostería y placas de yeso. Se aplica muy fácilmente, tiene excelente nivelación, fina terminación y minino salpicado.

CARACTERÍSTICAS

- Secado rápido
- Base acuosa
- Sin olor
- Fácil aplicación, limpieza y mantenimiento
- Excelente pintabilidad y nivelación



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Color del producto	Blanco
Película	Mate
Olor	Característico
Consistencia	Líquido viscoso
Viscosidad	(cps – SP 7 – 20 RPM) 2.900-3.100 cps 79-81 UK
Rendimiento	El rendimiento estimado es de 1 Kg por 8 a 10 m ² según el estado y la absorción de la superficie. Tiempo de secado entre manos: 3 horas
Herramientas	Pincel Rodillo de pelo corto Soplete adiabático o soplete airless
Estabilidad	12 meses en envase original cerrado (Proteger de temperaturas extremas)
Presentaciones	Balde X 5 Kg Balde X 25 Kg

TEMP. ALMACENAMIENTO

Entre 10 y 35 °C

pH

8.5 ±0.5

INFLAMABILIDAD

NO

NOTAS ADICIONALES

Las superficies para pintar deben estar secas y libres de suciedad, grasitud, adhesivos, hongos, polvillo y partes flojas o descascaradas de materiales preexistentes. Dilución máxima 10 % con agua. Sobre superficies ya pintadas: Asegurarse que la pintura anterior esté firme y en buenas condiciones, lavar, lijar y aplicar. Preparación del producto Homogeneizar cuidadosamente con agitador mecánico o a mano con una varilla agitadora realizando movimientos circulares.

RENDIMIENTO

El rendimiento estimado es de 1 Kg por 8 a 10 m² según el estado y la absorción de la superficie. Tiempo de secado entre manos: 3 horas

Herramientas: Pincel | Rodillo de pelo corto | Soplete adiabático o soplete airless

Limpieza: Limpiar los elementos de aplicación y posibles manchas con agua inmediatamente finalizados su uso

PRECAUCIONES

- Mantener el envase bien cerrado, fuera del alcance de niños y mascotas.
- Almacenar en lugar fresco y seco a menos de 35 °C alejado de fuentes de calor.
- Producto no Inflamable.
- Mantener por encima de los 10 °C.

PRIMEROS AUXILIOS

CONTACTO CON LOS OJOS

Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, separando los párpados. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y de ser así, llamar a un médico.

CONTACTO CON LA PIEL

Lave con abundante agua y jabón la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminado y lavarlo antes de reusar

INGESTIÓN

Lave la boca con agua. Asegure una buena circulación de aire. Si esta inconsciente llame inmediatamente a un médico. No provocar el vómito. En todos los casos consulte al médico

Emergencias: Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160 · Htal. Gutiérrez: (011) 4962-9247 · Policlínico Posadas: (011) 4469-9300

OBSERVACIONES

Antes de manipular el producto solicite y lea la hoja de datos de seguridad. La información provista en esta hoja de datos técnicos es dada de buena fe y resulta de pruebas que Química Kekol S.R.L realiza basándose en ensayos verificados bajo condiciones controladas que aportan resultados confiables de parámetros establecidos. Química Kekol S.R.L garantiza la calidad de sus productos, no estando bajo nuestro control las formas, métodos o procesos de aplicación que deberán ser evaluados por el usuario según las condiciones en cada aplicación específica. No asumimos responsabilidad alguna por el uso inadecuado de nuestros productos. Es deseable que los usuarios conozcan y utilicen la última versión actualizada de las hojas de datos técnicos, pudiendo solicitarlas a nuestro Dto. Técnico por email a Info@kekol.com.ar.

Consultas: info@kekol.com.ar · **Hoja Técnica:** HT KL-900 V02.pdf · **Ficha de Seguridad:** FDS KL-900 V01.pdf