

SELLADORES MS

KMS-42 TURBO

SELLADOR A BASE DE POLIMERO MS KMS-42 TURBO

DESCRIPCIÓN

Sellador adhesivo a base de polímeros MS, de módulo alto. Totalmente exento de isocianatos, siliconas y disolventes. Bajo la acción de la humedad ambiental se convierte en un adhesivo sellador de gran fuerza cohesiva y excelente fuerza adhesiva.

CARACTERÍSTICAS

- Densidad (Sin curar): $1,45 \pm 0,05$ g/ml
- Formación de piel: 5 a 10 min
- Módulo al 100%: 1,5 a 2 N/mm²
- Carga a la rotura: 2,5 N/mm²
- Elongación a la rotura: >250 %
- Dureza Shore A: 45 +-5
- Resistencia térmica: Entre -30 a + 90°C
- Pintable "mojado sobre mojado" después de su aplicación
- Puede utilizarse en la proximidad de las cabinas de pintado: no contamina las zonas de pintado
- Utilizar preferentemente pinturas con suficiente elasticidad, acrílicas o alquídicas
- Rápido agarre inicial para la colocación de zócalos, marcos, tejas, tubos, conductos, cajas de electricidad, paneles decorativos, etc
- Resistente a los golpes y vibraciones
- Excelente adhesión sin necesidad de imprimación sobre metales como aluminio, hierro, acero, galvanizados, cobre, zinc, etc., y la mayoría de los materiales empleados en la industria como vidrio, cerámica, madera, PVC y otros plásticos. En el caso de materiales plásticos, se recomienda realizar siempre ensayos previos de adhesión
- Gran resistencia a la luz UV y a la hidrólisis
- Buen comportamiento frente a agentes químicos
- Adhiere sobre superficies húmedas



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Color del producto	Blanco
Película	Formación de piel: 5 a 10 min
Herramientas	Espátula humedecida en agua jabonosa.
Estabilidad	12 meses en envase original cerrado (Proteger de temperaturas extremas)
Secado entre manos	Formación de piel: 5 a 10 min
Presentaciones	Cartucho x 280 ml

TEMP. ALMACENAMIENTO

Entre 10 y 40 °C

INFLAMABILIDAD

NO.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

CONDICIONES DEL SUSTRATO

Las superficies sobre las que se aplique deben ser firmes y estar completamente limpias. Puede aplicarse sobre superficies húmedas.

TEMP. AMBIENTE
+5 a +50°C

APLICACIÓN Y RENDIMIENTO

INSTRUCCIONES

Sellado: Aplicar formando un cordón continuo y evitando formar bolsas de aire. A continuación, alisar con una espátula humedecida en agua jabonosa. Pegado: Aplicar sobre una de las superficies a unir formando cordones o por puntos según las dimensiones de las piezas. Realizar presión sobre las piezas durante 5-10 segundos.

Herramientas: Espátula humedecida en agua jabonosa.

PRECAUCIONES

- Mantener el envase bien cerrado, fuera del alcance de niños y mascotas.
- Almacenar en lugar fresco y seco a menos de 40°C alejado de fuentes de calor.
- Producto No Inflamable.
- No congelar.
- Mantener por encima de los 10 °C.

PRIMEROS AUXILIOS

CONTACTO CON LOS OJOS

Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, separando los párpados. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y de ser así, llamar a un médico.

CONTACTO CON LA PIEL

Lave con abundante agua y jabón la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminado y lavarlo antes de reusar

INGESTIÓN

Lave la boca con agua. Asegure una buena circulación de aire. Si esta inconsciente llame inmediatamente a un médico. No provocar el vómito. En todos los casos consulte al médico

Emergencias: Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160 · Htal. Gutiérrez: (011) 4962-9247 · Policlínico Posadas: (011) 4469-9300

OBSERVACIONES

Antes de manipular el producto solicite y lea la hoja de datos de seguridad. La información provista en esta hoja de datos técnicos es dada de buena fe y resulta de pruebas que Química Kekol S.R.L realiza basándose en ensayos verificados bajo condiciones controladas que aportan resultados confiables de parámetros establecidos. Química Kekol S.R.L garantiza la calidad de sus productos, no estando bajo nuestro control las formas, métodos o procesos de aplicación que deberán ser evaluados por el usuario según las condiciones en cada aplicación específica.

Consultas: info@kekol.com.ar · **Hoja Técnica:** HT KMS-42 TURBO V06.pdf · **Ficha de Seguridad:** FDS KMS-42 TURBO V01.pdf