

ADHESIVOS PARA MADERAS

KT-22

CATALIZADOR PARA ADHESIVOS VINILICOS D3 KT-22

DESCRIPCIÓN

KT-22 es un catalizador formulado a base de isocianato, especialmente diseñado para reaccionar con adhesivos vinílicos D3 de base acuosa como el K-1050. Su incorporación mejora significativamente la resistencia final de la unión, especialmente en condiciones exigentes como exposición a humedad, altas temperaturas o solventes. Su uso está indicado para aplicaciones donde se requiere uniones estructurales de alto rendimiento en maderas, aglomerados y otros materiales. Beneficios Mejora notablemente la resistencia al agua (D3) Excelente comportamiento en condiciones de alta temperatura Aumenta la durabilidad de las uniones Mejora la cohesión y adherencia en maderas difíciles Compatible con procesos de prensado en frío, caliente o alta frecuencia Aplicaciones típicas Pegado de maderas duras, blandas y aglomerados Laminado de perfiles y paneles Ensamblado de puertas, ventanas y muebles expuestos a humedad Instrucciones de uso Preparación de la mezcla: Agregar 5 partes de KT-22 por cada 100 partes del adhesivo vinílico base (como K-1050). Mezclar de forma homogénea antes de la aplicación. Aplicación: Aplicar la mezcla sobre una o ambas superficies limpias y secas. Unir las piezas durante el tiempo abierto del adhesivo. Prensado: Aplicar presión suficiente para asegurar el contacto total de las piezas. El tiempo y presión dependerán del tipo de material y método de curado (prensa fría, caliente o alta frecuencia). Curado completo: La resistencia final al agua y condiciones extremas se alcanza a los 7 días. Presentaciones: Lata 1 Kg Balde 4 Kg



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Color del producto	Marrón oscuro
Olor	Característico
Consistencia	Líquida
Viscosidad	(cps – SP 7 – 20 RPM – 25 °C) 200
Estabilidad	6 meses en envase original cerrado (Proteger de temperaturas extremas)

TEMP. ALMACENAMIENTO

Entre 10 y 35 °C

pH

No aplica

INFLAMABILIDAD

NO

Limpieza: Siempre siga las recomendaciones del fabricante del equipo. Mientras el producto se mantenga húmedo, limpiar con agua tibia, una vez seco se recomienda el uso de espátula para retirar la película adhesiva

PRECAUCIONES

PRIMEROS AUXILIOS

CONTACTO CON LOS OJOS

Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, separando los párpados. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y de ser así, llamar a un médico.

CONTACTO CON LA PIEL

Lave con abundante agua y jabón la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminado y lavarlo antes de reusar

INGESTIÓN

Lave la boca con agua. Asegure una buena circulación de aire. Si esta inconsciente llame inmediatamente a un médico. No provocar el vómito. En todos los casos consulte al médico

Emergencias: Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160 · Htal. Gutiérrez: (011) 4962-9247 · Policlínico Posadas: (011) 4469-9300

OBSERVACIONES

Antes de manipular el producto solicite y lea la hoja de datos de seguridad. La información provista en esta hoja de datos técnicos es dada de buena fe y resulta de pruebas que Química Kekol S.R.L realiza basándose en ensayos verificados bajo condiciones controladas que aportan resultados confiables de parámetros establecidos. Química Kekol S.R.L garantiza la calidad de sus productos, no estando bajo nuestro control las formas, métodos o procesos de aplicación que deberán ser evaluados por el usuario según las condiciones en cada aplicación específica. No asumimos responsabilidad alguna por el uso inadecuado de nuestros productos. Es deseable que los usuarios conozcan y utilicen la última versión actualizada de las hojas de datos técnicos, pudiendo solicitarlas a nuestro Dto. Técnico por email a Info@kekol.com.ar. NOTAS PARA EL MÉDICO: No hay más información de primeros auxilios.