

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

R30 Mastic Wood

MASILLA PARA MADERAS BASE VINÍLICA

DESCRIPCIÓN

La masilla Mastic Wood R-30 es ideal para reparar agujeros, imperfecciones y juntas inclusive en pisos de madera. Formulada a base de fibras naturales de maderas, muy buenas emulsiones y aditivos de calidad que le otorgan la homogeneidad adecuada para obtener un excelente relleno, fácil aplicación y lijado. No se agrieta y se obtiene muy fácilmente el tono apropiado, para disimular el arreglo.

CARACTERÍSTICAS

- Base vinílica
- Pigmentos inorgánicos
- Repara agujeros e imperfecciones
- Alto poder de relleno
- Fácil aplicación
- Buen lijado
- No cuartea ni agrieta



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Película	N/A.
Olor	Inodoro
Consistencia	Pastoso.
Viscosidad	150.000-160.000 Cps. (CPS – SP 7 – 20 RPM)
Rendimiento	Depende de la superficie a reparar.
Herramientas	Espátula
Estabilidad	6 meses en envase original cerrado (Proteger de temperaturas extremas)
Tiempo de secado	2 – 4 Horas.
Presentaciones	R-30 0.22 Kg R-30 1.5 Kg R-30 5 Kg

TEMP. ALMACENAMIENTO

Entre 10 y 35 °C

pH

8 ± 1

INFLAMABILIDAD

NO

CONDICIONES DEL SUSTRATO

La madera debe estar libre de pinturas, limpia y seca.

NOTAS ADICIONALES

Se rellena el deterioro con espátula, dejar secar y luego lijar. Si es necesario, por lo profundo del deterioro, realizar el trabajo en capas.

INSTRUCCIONES

Aplicar con espátula dejando un ligero exceso de masilla. Una vez seca, lijar hasta alisar. Si es necesario, realizar nueva aplicación y volver a lijar. La madera y la masilla admiten ser teñidas y pintadas, laqueadas, barnizadas o plastificadas.

RENDIMIENTO

**Depende de la
superficie a
reparar.**

SECADO FINAL

**2 – 4
Horas.**

Herramientas: Espátula

Limpieza: Agua y detergente.

PRECAUCIONES

- Mantener el envase bien cerrado, fuera del alcance de niños y mascotas.
- Almacenar en lugar fresco y seco a menos de 40°C alejado de chispas y fuentes de calor.

PRIMEROS AUXILIOS

CONTACTO CON LOS OJOS

Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, separando los párpados. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y de ser así, llamar a un médico.

CONTACTO CON LA PIEL

Lave con abundante agua y jabón la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminado y lavarlo antes de reusar.

INGESTIÓN

Lave la boca con agua. Asegure una buena circulación de aire. Si esta inconsciente llame inmediatamente a un médico. No provocar el vómito.

OBSERVACIONES

Antes de manipular el producto solicite y lea la hoja de datos de seguridad. La información provista en esta hoja de datos técnicos es dada de buena fe y resulta de pruebas que Química Kekol S.R.L realiza basándose en ensayos verificados bajo condiciones controladas que aportan resultados confiables de parámetros establecidos. Química Kekol S.R.L garantiza la calidad de sus productos, no estando bajo nuestro control las formas, métodos o procesos de aplicación que deberán ser evaluados por el usuario según las condiciones en cada aplicación específica. No asumimos responsabilidad alguna por el uso inadecuado de nuestros productos. Es deseable que los usuarios conozcan y utilicen la última versión actualizada de las hojas de datos técnicos, pudiendo solicitarlas a nuestro Dto. Técnico por email a Info@kekol.com.ar.

Consultas: info@kekol.com.ar · **Hoja Técnica:** HT R30 Mastic Wood V05.pdf · **Ficha de Seguridad:** FDS R30 Mastic Wood V01.pdf