

## BARNIZ MARINO K-5040

### ESPECIFICACIONES

#### TÉCNICAS

**Color del producto:**  
Transparente

**Película:**  
Brillante

**Olor:**  
Aromático

**Consistencia:**  
Líquida

**Viscosidad:**  
(CPS – SP 7 – 20 RPM)  
70 cps

**pH:**  
No aplica

**Sólidos:**  
(%) 55

**Temp. Transporte y Almacenamiento:**  
Entre 10 y 35 °C

**Estabilidad:**  
12 meses en envase original cerrado  
(Proteger de temperaturas extremas)

**Inflamabilidad:**  
Si

### Descripción

Protector para maderas de exterior e interior elaborado a base de sistemas de resinas alquídicas, filtros UV, pigmentos, aditivos y solventes. Indicado para brindar protección duradera a maderas expuestas a cambios bruscos de temperatura. Forma una eficaz barrera de repelencia al agua y excelente estabilidad a los rayos solares. Penetra en el sustrato proporcionándole un excelente brillo realzando la veta y la belleza de la madera, de aplicación rápida y fácil mantenimiento.

### Características

- Alta duración.
- Protege y decora.
- Resistente al sol, lluvia y brisa marina.
- No cuartea, ni descascara, ni ampolla.
- Para exterior e interior.
- Evita hongos.
- Realza el color de la madera.
- Resistente al tránsito intenso.

### Preparación de la superficie

**MADERAS NUEVAS:** Deben estar libres de grasitud, polvo, ceras y lijadas en sentido de la veta.

**MADERAS PINTADAS O BARNIZADAS:** Se debe sacar el recubrimiento existente con removedor K-H50. Lavar y secar. Luego proceder como en maderas nuevas.

**TEMPERATURA AMBIENTE Y DE MATERIALES:** Entre 10°C y 35 °C.

**HUMEDAD AMBIENTE:** Menor a 80%

**DILUCIÓN:** Aguarrás mineral hasta un 20%

### Aplicación

Agitar el envase antes de usar.

Se puede aplicar a pincel, rodillo y/o soplete.

En interiores dar 1 o 2 manos y exteriores 3 manos.

Para mejorar la terminación, lijar suavemente luego de la primera mano.

## BARNIZ MARINO K-5040

**Rendimiento:**  
10 a 12 m<sup>2</sup>/L por mano.

**Tiempo de secado entre  
manos:**  
6 a 8 horas\*

**Tiempo de secado final:**  
48 horas\*

**Herramientas:**  
Pincel - Rodillo - Soplete

**Limpieza:**  
Aguarrás mineral

### Presentaciones

Latas 1L  
Latas 4L  
Latas 10L  
Tambor 200L

**\*Estos tiempos dependen de  
condiciones de temperatura,  
humedad y dilución del  
producto.**

### Limpieza

Limpiar los elementos de aplicación y posibles manchas con aguarrás inmediatamente finalizado su uso.

### Precauciones

Mantener el envase bien cerrado, fuera del alcance de niños y mascotas.  
Almacenar en lugar fresco y seco a menos de 40°C alejado de chispas y fuentes de calor.  
Producto Inflamable de 2º, no apagar con agua, utilizar extinguidor de CO<sub>2</sub>.  
Recomendación: En caso de sobrante, trasvasar el material a un envase con la capacidad exacta que pueda ser perfectamente cerrado.

### Primeros Auxilios

**CONTACTO CON LOS OJOS:** Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, separando los párpados. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y de ser así, llamar a un médico.

**CONTACTO CON LA PIEL:** Lave con abundante agua y jabón la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminado y lavarlos antes de reusar.

**INGESTIÓN:** Lave la boca con agua. Asegure una buena circulación de aire. Si esta inconsciente llame inmediatamente a un médico. **NO PROVOCAR EL VOMITO.**

En todos los casos consulte al médico o llame a los siguientes teléfonos:  
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160- Htal.Gutiérrez: 4962-6666-  
Policlínico Posadas: 4658-7777.

## BARNIZ MARINO K-5040

### Observaciones

Antes de manipular el producto solicite y lea la hoja de datos de seguridad.  
La información provista en esta hoja de datos técnicos es dada de buena fe y resulta de pruebas que Química Kekol S.R.L. realiza basándose en ensayos verificados bajo condiciones controladas que aportan resultados confiables de parámetros establecidos.  
Química Kekol S.R.L. garantiza la calidad de sus productos, no estando bajo nuestro control las formas, métodos o procesos de aplicación que deberán ser evaluados por el usuario según las condiciones en cada aplicación específica.  
No asumimos responsabilidad alguna por el uso inadecuado de nuestros productos. Es deseable que los usuarios conozcan y utilicen la última versión Actualizada de las hojas de datos técnicos, pudiendo solicitarlas a nuestro Dto. Técnico por email a [info@kekol.com.ar](mailto:info@kekol.com.ar)

