

RECUBRIMIENTO BASE ACUOSA PARA LAJAS EXTERIOR K-746

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Color del producto:
Transparente/Rojo/Negro

Película:
Brillante

Olor:
Característico

Consistencia:
Líquido.

Viscosidad:
(CPS – SP 7 – 20 RPM)
6000 Cps

pH:
8,0 +/- 0,5

Sólidos:
(%) 26 + -1.

**Temp. Transporte y
Almacenamiento:**
Entre 10 y 35 °C

Estabilidad:
6 meses en envase original
cerrado
(Proteger de temperaturas
extremas)

Inflamabilidad:
No

Descripción

Producto Dispersión de poliuretano-acrílico.
Utilizado para embellecer y proteger pisos y revestimientos de lajas, piedras rústicas, ladrillos vistos, cemento alisado y microcemento en exterior o interior. Reemplaza ceras y curadores. Es impermeable. Dura meses sin mantenimiento

Características

- Película Transparente.
- Impermeable.
- Dura.
- Sin tack residual.
- Gran adhesividad materiales cerámicos y cementicios.
- Dureza al rayado
- Resistencia al desgaste mecánico.
- Buen Brillo.
- Excelente resistencia química.
- Extraordinaria resistencia al agua, aún en inmersión permanente.
- Muy buena resistencia al ensuciamiento.



Preparación de la superficie

Condiciones del sustrato:

Temperatura ambiente y de materiales: Entre 5°C y 35° C.

Humedad ambiente: Menor al 85%.

Secado entre manos: 2 a 3 horas *

Secado final: 24 horas*, las propiedades finales de secado se obtendrán a los 7 días.

* Estos tiempos dependerán de la humedad y temperatura ambiente.

Dilución: No necesita. Temperatura de Aprox. 10°C

RECUBRIMIENTO BASE ACUOSA PARA LAJAS EXTERIOR K-746

Rendimiento:
15 m² por litro y por mano,
(Teórico aproximado,
depende del grado de
absorción del sustrato)

**Tiempo de secado entre
manos:**
2-3 horas.

Tiempo de secado final:
7 días.

Herramientas:
Pincel - Soplete - Rodillo de
pelo corto.

Limpieza:
Agua

Presentaciones

Botella 1L
Bidón 4L

Aplicación

PREPARACION DE SUPERFICIE: Realizar un lavado previo de la superficie a tratar con para eliminar restos de ceras, curadores y grasitud, aun en pisos nuevos que nunca fueron tratados. NO utilizar ACIDO MURIATICO en ningún caso ya que el mismo no es compatible.

Con el piso seco, vierta una cantidad de k-746 puro sobre el piso frío y estírelo con una esponja o un aplicador muy delgadas. Evite pintar grueso.

Generalmente 2 o 3 manos son suficientes en lajas. Tiempo de secado: entre manos 30 a 60 min. Se puede transitar generalmente en 1 hora. Si con el tiempo nota algún desgaste, aplique una mano adicional de k-746

Limpieza

Limpiar los elementos de aplicación y posibles manchas con agua inmediatamente finalizados su uso.

Precauciones

Mantener el envase bien cerrado, fuera del alcance de niños y mascotas.

Almacenar en lugar fresco y seco a menos de 40°C alejado de fuentes de calor.

Producto No Inflamable.

No congelar.

Mantener por encima de los 5°C

Primeros Auxilios

CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, separando los párpados. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y de ser así, llamar a un médico.

CONTACTO CON LA PIEL: Lave con abundante agua y jabón la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminado y lavarlos antes de reusar

INGESTIÓN: Lave la boca con agua. Asegure una buena circulación de aire. Si esta inconsciente llame inmediatamente a un médico. NO PROVOCAR EL VOMITO.

En todos los casos consulte al médico o llame a los siguientes teléfonos:

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160- Htal.Gutiérrez: 4962-6666- Policlínico Posadas: 4658-7777.

RECUBRIMIENTO BASE ACUOSA PARA LAJAS EXTERIOR K-746

Observaciones

Antes de manipular el producto solicite y lea la hoja de datos de seguridad. La información provista en esta hoja de datos técnicos es dada de buena fe y resulta de pruebas que Química Kekol S.R.L. realiza basándose en ensayos verificados bajo condiciones controladas que aportan resultados confiables de parámetros establecidos.

Química Kekol S.R.L. garantiza la calidad de sus productos, no estando bajo nuestro control las formas, métodos o procesos de aplicación que deberán ser evaluados por el usuario según las condiciones en cada aplicación específica. No asumimos responsabilidad alguna por el uso inadecuado de nuestros productos. Es deseable que los usuarios conozcan y utilicen la última versión actualizada de las hojas de datos técnicos, pudiendo solicitarlas a nuestro Dto. Técnico por email a Info@kekol.com.ar